左右 594×天地 250mm

Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

GC Fuji LINING™ LC

RADIOPAQUE LIGHT CURED GLASS IONOMER LINING CEMENT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

INDICATIONS FOR USE
As a base or liner in prepared cavities.

CONTRAINDICATIONS
1. Direct pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to glass ionomer cement, methacrylate monomer or methacrylate polymer.

DIRECTIONS FOR USE

Powder / Liquid Ratio (g / g)	1.4 / 1.0
Mixing Time (sec.)	15"-25"
Working Time (23°C/73°F) (min., sec.)	3'00"
Light Curing Time (sec.)	30"
Depth of Cure (mm)	1.6

ISO 9917-2 Class 2, Base or lining
Radio-opaque

1. POWDER AND LIQUID DISPENSING
   a) The standard powder to liquid ratio is 1.4 g/1.0 g. 1 level scoop of powder to 1 drop of liquid.
   b) For accurate dispensing of powder, lightly tap the bottle against the hand. Do not shake or invert.
   c) Hold the liquid bottle vertically and squeeze gently.
   d) Close bottles immediately after use.
2. MIXING
   Dispense powder and liquid onto the pad. Using the plastic spatula, divide the powder into two equal parts. Mix the first portion with all of liquid for 5-10 seconds. Incorporate the remaining portion and mix the whole thoroughly for 10-15 seconds.
3. RESTORATIVE TECHNIQUE
   a) Prepare tooth using standard techniques. Extensive mechanical retention is not necessary.
   b) Wash and dry but DO NOT DESICCATE. CAVITY CONDITIONER or DENTIN CONDITIONER is recommended to remove the smear layer.
   For pulp capping use calcium hydroxide.
   c) Mix the required amount of cement. Working time is 3 minutes from the start of mixing at 23°C (73°F). Higher temperatures will shorten working time.
   d) Remove surface moisture, but DO NOT DESICCATE.
   e) Transfer cement to the preparation using a syringe or suitable placement instrument, covering the cavity or lining up to the dentino-enamel junction.
   f) Light cure for 30 seconds using a visible light curing device (LED / Halogen >700 mW/cm²). Place light source as closely as possible to the cement surface.
   Note:
   Application exceeds 1.6 mm in depth, use a layering technique.
   g) Proceed with standard composite or amalgam restorative techniques.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C) (39.2-77.0°F).

PACKAGES
1. Bottle of 10 g powder with scoop
2. Bottle of 8 g (6.8 mL) liquid
3. 1-1 pkg.: 10 g powder, 8 g (6.8 mL) liquid, powder scoop, plastic spatula, mixing pads

CAUTION
1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. DO NOT mix powder of each shade glass ionomer components.
4. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
5. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) or contact us at Regulatory.gce@gc.dental

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instructions for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 11/2022

MANUFACTURED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE N.V.
Research park Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN JAPAN

CE 2797

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба. BG

GC Fuji LINING™ LC

РЕНТГЕНОКОНТРАСТЕН ФОТО -ПОЛИМЕРИЗИРАЩ ГЛАС-ЙОНОМЕР ЗА ПОДЛОЖКИ

За употреба само от стоматолози за препоръчаните индикации.

ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Като основа или подложка в подготвени кавитети.

КОНТРАИНДИКАЦИИ
1. Директно пулпно покриване.
2. Избягвайте употребата на този продукт при пациенти с известни алергии към глас-йономерен цимент, метакрилатен мономер или метакрилатен полимер.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

Съотношение прах / течност (g/g)	1.4 / 1.0
Време за смесване (сек.)	15"-25"
Време за работа (23°C/73°F) (мин., сек.)	3'00"
Време за фото-полимеризиране (сек.)	30"
Дълбочина на полимеризиране (mm)	1.6

ISO 9917-2 Клас 2, Основа или подложка
Рентгеноконтрастен

1. ДОЗИРАНЕ НА ПРАХ И ТЕЧНОСТ
   а) Стандартното съотношение прах / течност е 1.4 g/1.0 g. 1 равна лъжичка праз ахи 1 капка течност.
   б) За прецизното дозиране на праха, леко почукайте шишенето в ръка. Не го разбивайте или обръщайте.
   в) Обърнете бутилката с течността вертикално и стиснете леко.
   г) Затворете бутилките веднага след употреба.
2. СМЕСВАНЕ
   Поставете праз и течност върху блокчето. С пластмасовата шпатула разделете праха на две равни части. Смесете първата половина от праха с цялата течност за 5-10 секунди. Добавете останалата част и сместе изцяло за 10-15 секунди.
3. ТЕХНИКА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
   а) Препарирайте зъба, използвайки стандартни техники. Разширена механична ретенция не е необходима.
   б) Промийте и подсушете, но НЕ ПРЕСУШАВАЙТЕ. За отстраняване на замърсения слой се препоръчва CAVITY CONDITIONER или DENTIN CONDITIONER. За покриване на пулпата, използвайте калциев хидроксид.
   в) Сместе необходимото количество цимент. Времето за работа е 3 минути от началото на сместването при 23°C (73°F). По-високи температури ще съкратят времето за работа.
   г) Отстранете повърхностната влага, но НЕ ПРЕСУШАВАЙТЕ.
   д) Поставете цимента върху препарацията, използвайки шприца или подходящи инструменти за нанасяне, като покрийте дентина до емайло-дентинната граница.
   е) Фотополимеризирайте със светлина за 30 секунди с помощта на фотополимеризиращ уред с видима светлина (Диоди / Халогенна >700 mW/cm²). Поставете източника на светлина възможно най-близо до повърхността на цимента.
   Забележка:
   Ако слоя е по-дебел от 1.6 mm, използвайте послойна техника.
   ж) Продължете със стандартните възстановителни техники за композит или амалгама.

СЪХРАНЕНИЕ
За оптимално представяне се препоръчва, съхраняване на хладно и тъмно място (4-25°C) (39.2-77.0°F).

ОПАКОВКИ
1. Шишенце с 10 g прах с мерителна лъжичка.
2. Бутилка с 8 g (6.8 mL) течност.
3. 1-1 опак.: 10 g прах, 8 g (6.8 mL) течност, мерителна лъжичка, пластмасова шпатула, сместителни блокче.

ВНИМАНИЕ
1. В случай на контакт с оралните тъкани или кожата, премахнете веднага с памучен тупфер напоен в алкохол. Промийте с вода.
2. В случай на контакт с очите, промийте веднага с вода и потърсете медицинска помощ.
3. НЕ смествайте праха или течността с другите глас-йономерни компоненти.
4. Лични предпазни средства (ЛПС) като ръкавици, маска и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.
5. В редки случаи, продуктът може да предизвика сарчувствителност у някои хора. При такава реакция, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност, налични на: http://www.gceurope.com
Те също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция:
Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошаване на условията. Изхвърлете устройството, ако е увредено.
НЕ ОБЛИВАЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотврати изсушаването и замърсяването. Дезинфекцирайте с подходящ за контрол на инфекциите средно ниво, регистриран за здравни цели, в зависимост от регионалните / националните указания.

За Резюмето на безопасността и клиничното представяне (SSCP), моля, вижте базата данни EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) или се свържете с нас на Regulatory.gce@gc.dental

Докладване на нежелани ефекти:
Ако узнаете за някаква вид нежелан ефект, реакция или подобни събития, възникнали от употребата на този продукт, включително тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез съответната система за бдителност, като изберете подходящия орган във вашата страна достъпен чрез следната връзка:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
както и на нашата система за вътрешна бдителност: vigilance@gc.dental
По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция: 11/2022

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. CS

GC Fuji LINING™ LC

RADIOPAKNÍ SVĚTLEM TUHNOUCÍ SKLOIONOMERNÍ PODLOŽKOVÝ CEMENT

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

INDIKACE K POUŽITÍ
Jako báze nebo podložka v preparovaných kavitách.

KONTRAINDIKACE
1. Přímé překrytí pulpy.
2. Nepoužívejte tento produkt u pacientů se známou alergií na skloionomerní cement, metakrylátový monomer nebo metakrylátový polymér.

NÁVOD K POUŽITÍ

Prášek / tekutina poměr (g/g)	1,4 / 1,0
Míchací čas (sek.)	15"-25"
Pracovní Čas (23°C/73°F) (min., sek.)	3'00"
Čas osvitu (sek.)	30"
Hloubka osvitu (mm)	1,6

ISO 9917-2 Třídy 2, Báze nebo podložka
Radiopákní

1. DÁVKOVÁNÍ PRÁŠKU A TEKUTINY
   a) Standardní poměr prášku a tekutiny je 1,4 g /1,0 g. 1 lžička prášku na 1 kapku tekutiny.
   b) Pro přesné odměření prášku lehce proklepejte lahvičku proti ruce. Neprotřepávejte a neobracejte ji.
   c) Držte lahvičku s tekutinou svrchkálně a lehce stiskněte.
   d) Uzavřete pevně lahvičky ihned po použití.
2. MÍCHÁNÍ
   Nadávkujte požadované množství prášku a tekutiny na podložku. Umělohmotnou špachtlí rozdělte prášek na dvě stejné části. Míchejte první porci s celým množstvím tekutiny po dobu 5 -10 sekund. Potom přidejte zbývající část prášku a celé důkladně míchejte po dobu 10-15 sekund.
3. TECHNIKA VÝPLNĚ
   a) Zub preparujte běžnými technikami. Další mechanická retence není nutná.
   b) Opláchněte a osušte, ale NEPŘESUŠUJTE. CAVITY CONDITIONER nebo DENTIN CONDITIONER je doporučen pro odstranění mastné vrstvy (smear layer). Pro překrytí pulpy použijte hydroxid vápenatý.
   c) Namíchejte odpovídající množství cementu. Pracovní čas je 3 minuty od začátku míchání při teplotě 23°C (73°F). Vyšší teplota zkracuje pracovní čas.
   d) Odstraňte povrchovou vlhkost, ale NEPŘESUŠUJTE.
   e) Aplikujte cement do připravené kavity za použití stříkačky nebo vhodného nástroje, pokrujte dentin až po dentino-sklovinou hranici.
   f) Vytvrzujte světlem po dobu 30 sekund pomocí zařízení pro vytvrzování viditelným světlem (LED / halogen >700 mW/cm²). Umístěte zdroj světla co možná nejblíže povrchu cementu.
   Poznámka:
   Jestliže vrstva cementu přesahuje hloubku 1,6 mm, použijte techniku vrstvení.
   g) Pokračujte standardním kompozitem nebo amalgámovým výplňovým materiálem.

SKLADOVÁNÍ
Pro dosažení optimálního výsledku skladujte na chladném a tmavém místě (4-25°C) (39,2-77,0°F).

BALENÍ
1. Lahvička s 10 g prášku se lžičkou.
2. Lahvička s 8 g (6,8 mL) tekutiny.
3. 1-1 balení: 10 g prášek, 8 g (6,8 mL) tekutina, lžička na prášek, umělohmotná špachtle, míchací podložky.

UPOZORNĚNÍ
1. V případě kontaktu s tkání dutiny ústní nebo pokožkou odstraňte okamžitě vatovým tampónem, gázou nebo houbičkou namočenou v lihu. Opláchněte vodou.
2. V případě kontaktu s očima vypláchněte okamžitě vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
3. NEMÍCHEJTE prášek ani tekutinu s komponenty jiných skloionomerních cementů.
4. Při práci vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, obličejové masky a ochranné brýle.
5. V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře.

Některé výrobky, které jsou uváděné v návodu k použití, mohou být klasifikovány jako nebezpečné podle GHS. Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na adrese:
http://www.gceurope.com
Můžete je také získat u svého dodavatele.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE:
OPAKOVANĚ POUŽÍVANÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY: aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi pacienty, vyžadují tyto dávkovací systémy střední úroveň dezinfekce. Ihned po použití zkontrolujte a označte v případě poškození. Znehodnoťte, pokud došlo k poškození dávkovacího systému.
NEPONŘUJTE. Aby nedocházelo k zaschnutí a hromadění nečistot, důkladně očistěte dávkovací systém. Dezinfikujte produktem registrovaným pro střední úroveň dezinfekce dle místních zdravotních předpisů.

Souhrn bezpečnosti a klinických hodnocení (SSCP) naleznete v databázi EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) nebo nás kontaktujte na adrese Regulatory.gce@gc.dental

Hlášení nežádoucích účinků:
pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím účinku, reakci či podobných událostech, které jsou spojeny s používáním tohoto přípravku, a to včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, oznamte to přímo prostřednictvím příslušného systému hlášení nežádoucích účinků patřičnému úřadu ve vaší zemi, který je přístupný v následujícím odkazu:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích událostí: vigilance@gc.dental
Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti tohoto produktu.

Poslední upravené: 11/2022

Prije uporabe pažljivo pročitati upute za uporabu. HR

GC Fuji LINING™ LC

SVJETLOSNOPOLIMERIZIRAJUĆI STAKLENOIONOMERNI CEMENT ZA PODLOGE

Samo za stručnu uporabu i preporučljive indikacije.

INDIKACIJE ZA UPORABU
Kao podloga ili premaz u pripraviranim kavitetima.

KONTRAINDIKACIJE
1. Direktno prekrivanje pulpe.
2. Izbjeći korištenje ovog proizvoda kod pacijenata s poznatim alergijama na stakloionomerni cement, metakrilatni monomer ili metakrilatni polimer.

UPUTE ZA UPORABU

Omjer praška / tekućine	1,4 / 1,0
Vrijeme miješanja (sek.)	15"-25"
Radno vrijeme (23°C/73°F) (min.sek.)	3'00"
Vrijeme svjetlosne polimerizacije	30"
Dubina stvrdnjavanja (mm)	1.6

ISO 9917-2 Klasa 2, Baza ili podloga
Rentgenska vidljivost

1. DOZIRANJE PRAŠKA I TEKUĆINE
   a) Standardni omjer praška i tekućine iznosi 1,4 g/1,0 g, što odgovara jednoj poravnatoj žličici praška i jednoj kapi tekućine.
   b) Za točno doziranje praška bočicom lagano lupkati o ruku. Ne smije se tresti ili preokretati.
   c) Bočicu s tekućinom držati okomito i nježno je pritiskati.
   d) Odmah nakon uporabe bočice zatvoriti.
2. MIJEŠANJE
   Odgovarajuću količinu praška i tekućine staviti na podlogu za miješanje. Plastičnom žlicicom praškom podijeliti u dva jednaka dijela. Prvo dio praška miješati 5-10 sekundi s cijelom količinom tekućine. Dodati ostatak praška i miješati još 10-15 sekundi.
3. TEHNIKA IŠPUNJA
   a) Zub pripremiti na uobičajeni način. Nije potrebna velika mehanička retencija.
   b) Isprati i osušiti, ali NE PRESUŠITI. Za uklanjanje zaostalog prljavog sloja s dentina preporuča se rabiti CAVITY CONDITIONER ili DENTIN CONDITIONER. Pulpu zaštititi kalcij-hidroksidom.
   c) Zamijesiti potrebnu količinu cementa. Radno vrijeme iznosi 3 minute od početka miješanja pri temperaturi od 23°C (73°F). Više temperature skraćit će radno vrijeme.
   d) Ukloniti suvišnu vlagu, ali NE PRESUSUŠITI.
   e) Šticaljkom ili drugim prikladnim instrumentom nanijeti cement u kavitet, pokrivajući dentin do cakline.
   f) Svjetlosna polimerizacija i trajanju od 30 sekundi pomoću uređaja za polimerizaciju vidljivim svjetlom (LED / halogen >700 mW/cm²). Izvor svjetla postaviti što bliže površini cementa.
   Pažnja:
   Kaviteti dublji od 1,6 mm ispunjavaju se u više slojeva.
   g) Ispun obraditi kompozitom ili amalgamom na uobičajeni način.

ČUVANJE
Za optimalne rezultate preporuča se čuvat na temperaturi od 4-25°C.

PAKIRANJE
1. Bočica s 10 g praška i mjernom žlicom.
2. Bočica s 8 g (6,8 mL) tekućine.
3. 1-1 pakiranje: 10 g praška, 8 g (6,8 mL) tekućina, žlička za prášek, umělohmotná špachtle, mjerici podložky.

UPOZORENJE
1. U slučaju dodira s kožom ili sluznicom, odmah odstraniti komadićem vate namočenim u alkoholu i isprati vodom.
2. U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti liječnika.
3. Prašak i tekućinu NE MIJEŠATI s drugim komponentama stakleionoionomernog cementa.
4. Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za oči, treba uvijek nositi.
5. U rijetkim slučajevima ovaj proizvod može uzrokovati preosjetljivost kod nekih osoba. U slučaju takvih reakcija valja prekinuti uporabu proizvoda i obratiti se liječniku.

Neki proizvodi spomenuti u ovoj Uputi za uporabu mogu se klasificirati kao opasni prema GHS. Uvijek provjerite u sigurnosno tehničkom listu na:
http://www.gceurope.com
Također su dostupni kod vašeg dobavljača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA:
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKIRANJA: kako bi se izbjegla unakrsna između pacijenata ova vrsta pakiranja zahtijevaju dezinfekciju srednje razine. Odmah nakon uporabe pregledati višekratno upotrebljivo pakiranje i označiti oštećenja ako ih ima. Oštećenu napravu odbaciti.
NE URANJATI U TEKUĆE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljito očistiti višekratno upotrebljivo pakiranje kako bi se spriječilo suženje i nakupljanje onečišćenja. Dezinficirati sredstvom za dezinfekciju srednje razine prema trenutnoj zdravstveno-infektivnoj kontroli sukladno regionalno / nacionalnim smjernicama.

Za Sažetak sigurnosti i kliničke učinkovitosti (Summary of Safety and Clinical Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Izvješćivanje o neželjenim učincima:
Ako postanete svjesni bilo kakvih neželjenih učinaka, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo uporabom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za uporabu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sustav nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sljedeće veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na naši interni sustav nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način ćete doprinijeti poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Zadnje izdanje: 11/2022

Használat előtt az útmutatót olvassa el figyelmesen! HU

GC Fuji LINING™ LC

RADIOPAK, FÉNYRE KEMÉNYEDŐ ÜVEGIONOMER LINER CEMENT

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási területen

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Preparált kavitációkban linerként vagy alábélelőként.

ELLENJAVALLATOK
1. Direkt pulpasapkázás.
2. Kerülje a termék használatát üvegionomer cementre, metakrilát monomerekre vagy metakrilát polimerekre allergiás páciensek esetében.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Por / folyadék arány (g/g)	1,4 / 1,0
Keverési idő (másodperc)	15"-25"
Munkaidő (23°C/73°F) (perc, másodperc)	3'00"
Fénykezelés ideje (másodperc)	30"
Fénykezelés mélysége (mm)	1,6

ISO 9917-2 csoport 2, Alábélelő vagy liner
Radiopak

1. A POR ÉS A FOLYADÉK KIADAGOLÁSA
   A) Az irányadó por/folyadék arány 1,4 g/1,0 g (1 kis adagolókanál por és egy csepp folyadék keverékéig).
   B) A por pontos adagolását elérheti, ha az üveget használat előtt a kezéhez ütogeti, ezzel tömörítve a port. Ne rázza fel vagy keverje meg a port.
   C) Tartsa a folyadék üvegét függőlegesen és gyengén nyomja össze.
   D) Az üvegeket használat után azonnal zárja vissza.
2. KEVERÉS
   A szükséges mennyiségű port és folyadékot mérje ki a keverőtörbre.
   A műanyag spatula segítségével ossza a port két egyenlő részre. Osztassa szét a folyadékot a keverőtörbön és keverje össze a por egyik részét a teljes folyadékmennyiséggel 5-10 másodpercen keresztül. Elegyítse a maradék részt is és keverje a teljes mennyiséget intenzíven további 10-15 másodpercen keresztül.
3. HELYREÁLLÍTÁSI TECHNIKA
   a) Preparálja a fogat a megszokott módon.További mechanikai retenciót nincsen szükség.
   b) Öblítse le vízzel és szárítsa meg, NE SZÁRÍTSA TELJESEN SZÁRAZRA. A smear layer eltávolításához DENTIN CONDITIONER vagy CAVITY CONDITIONER használata javasolt. Pulpasapkázáshoz használjon kálcium-hidroxidot.
   c) Keverje össze a kívánt mennyiségű cementet. A munkaidő a keverés kezdetétől számítva 3 perc 23°C-os (73°F) hőmérsékleten ésetben. A magasabb hőmérséklet csökkenti a munkaidőt.
   d) Szárítsa le a felületi nedvességet, de NE SZÁRÍTSA TELJESEN SZÁRAZRA.
   e) Vigye a cementet a kavitásba adagolócsőrnél vagy egy erre alkalmas műszerrel. Fedje be a dentint a zománc-dentin határig.
   f) Fénypolimerizációs lámpa segítségével fénykezelje 30 másodpercig (LED / Halogen >700 mW/cm²). A lehető legközelebb helyezze a fényforrást a cement felszínéhez.
   Megjegyzés:
   1,6 mm-nél mélyebb kavitások esetén használjon rétegező technikát.
   g) Folytassa a helyreállítást hagyományos kompozit vagy amalgám technikával.

TÁROLÁS
Az optimális teljesítmény érdekében hűvös és sötét helyen tárolandó (4-25°C) (39,2-77,0°F).

KISZERELÉS
1. 10 g por adagolókanállal
2. 8 g (6,8 mL) folyadék
3. 1-1 csomag: 10 g por, 8 g (6,8 mL) folyadék, adagolókanál, műanyag spatula, keverőtörbi

FIGYELMEZTETÉS
1. Amennyiben bőrre vagy nyálkahártyára kerül, azonnal távolítsa el alkoholos vattával vagy szivacccsal. Öblítse le vízzel.
2. Amennyiben az anyag a szembe került, bő vízzel öblítse ki és forduljon szakorvoshoz.
3. A port vagy folyadékot NE keverje más üvegionomer komponenssel.
4. Mindig viseljen személyi védőfelszerelést, mint például kesztyűt, maszkot, biztonsági szemüveget.
5. A termék ritkán érzékenységi reakciót válthat ki egyes személyekben. Amennyiben hasonló tapasztal, függessze fel a termék használatát, és páciense forduljon szakorvoshoz.

Némely, a jelen használati útmutatóban említett termék a GHS besorolás szerint veszélyes lehet. Mindig tájékozódjon a biztonsági adatlapokból, melyek az alábbi címen érhetőek el:
http://www.gceurope.com
Az adatlapokat igényelhető beszállítójától is.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS:
TÖBBCÉLÚ KISZERELÉS: a páciensek közti keresztfertőzések elkerülésének érdekében ez az eszköz közepes szintű dezinfekciót igényel. A használat után azonnal ellenőrizze az eszközt és a címke sértettségét. Amennyiben sérült dobja ki. NE MERÍTSE FOLYADÉKBA. Alaposan tisztítsa meg az eszközt a szennyeződések megfapadásának vagy rászáradásának elkerülésére. Fertőtlenítse egészségügyben regisztrált közepes szintű infekciókontrol csoportba tartozó termékkel, a regionális / nemzeti előírásoknak megfelelően.

A biztonsági és a klinikai teljesítmény összefoglalóját (Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)) megtalálja az EUDAMED adatbázisban a https://ec.europa.eu/tools/eudamed oldalon, vagy írjon nekünk a Regulatory.gce@gc.dental email címre.

Nem kívánt hatások jelzése:
Amennyiben bármilyen nem kívánt hatást, reakciót vagy hasonlót észlel a termék használata eredményeként, olyat is ami nem szerepel a használati utasításban található felsorolásban, kérjük jelentse közvetlenül a megfelelő hatóságnak. Az alábbi linken tudja kiválasztani az Ön országának megfelelő hatóság elérhetőségét:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Kérjük, jelentse az esetet a saját, belső figyelmeztető szolgáltatóinak is:
vigilance@gc.dental
Ezáltal hozzájárul Ön is ezen termék biztonságos használatának javításához.

Utoljára módosítva: 11/2022

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję stosowania. PL

GC Fuji LINING™ LC

NIEPRZEPUSZCZALNY DLA PROMIENI RTG ŚWIATŁOUTWARDZALNY CEMENT GLASJONOMEROWY DO PODSCIELEŃ

Wyłącznie do stosowania przez lekarza dentystę według zalecanych wskazań.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Jako podkład lub liner w opracowanych ubytkach

PRZECIWWSKAZANIA
1. Bezpośrednie pokrycie miazgi.
2. Unikać stosowania tego produktu u pacjentów z rozpoznaną alergią na cement szklojonomerowy, monomer metakrylanowy lub polimer metakrylanu.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Stosunek proszek/płyn (g/g)	1,4 / 1,0
Czas mieszania (sek.)	15"-25"
Czas pracy (23°C/73°F) (min, sek.)	3'00"
Czas utwardzania światłem (sek.)	30"
Głębokość polimeryzacji (mm)	1,6

ISO 9917-2 Klasa 2, Podkład lub liner
Nieprzepuszczalny dla promieni RTG

1. DOZOWANIE PROSZKU I PŁYNU
   a) Standardowy stosunek proszku do płynu wynosi 1,4 g/1,0 g, co odpowiada 1 płaskiej miarce proszku na 1 kroplę płynu.
   b) W celu dokładnego odmierzenia proszku, uderzyć lekko butelką o rękę. Nie wstrząsać, ani nie przewracać.
   c) Butelkę z płynem trzymać pionowo i delikatnie ściskać.
   d) Butelki zakręcać zaraz po użyciu.
2. MIESZANIE
   Odmierzyć proszek i płyn na bloczku. Używając plastikowej szpatułki podzielić proszek na 2 równe części.
   Pierwszą porcję zmieszać z całym płynem w ciągu 5-10 sekund. Dodać pozostałą część proszku i całość dokładnie mieszać przez 10-15 sekund.
3. TECHNIKA WYPEŁNIANIA
   a) Opracować ząb stosując standardowe technki. Wykonanie retencji mechanicznej nie jest konieczne.
   b) Spłukać i osuszyć, ale NIE PRZESUSZYĆ. Do usunięcia warstwy mazistej zaleca się użycie kondycjonera CAVITY CONDITIONER lub DENTIN CONDITIONER. Do przykrycia miazgi zastosować preparatwodorotlenkowo-wapniowy.
   c) Wymieszać wymaganą ilość cementu. Czas pracy wynosi 3 minuty od początku mieszania przy 23°C. Wyższe temperatury skracają czas pracy.
   d) Usunąć wilgoć z powierzchni ubytku, ale NIE PRZESUSZAĆ.
   e) Cement nakładać do ubytku za pomocą strzykawki lub odpowiedniego nakładacza, pokrywając zębinę do granicy szkliwno-zębinowej.
   f) Utwardzać światłem przez 30 sekund przy użyciu urządzenia do utwardzania światłem widzialnym (LED / Halogen >700 mW/cm²). Umieścić źródło światła najbliżej, jak to możliwe w stosunku do powierzchni cementu.
   Uwaga
   Do ubytków głębszych niż 1,6 mm zastosować technikę warstwową.
   g) Kontynuować wypełnienie przy użyciu standardowych technik odbudowy kompozytem lub amalgamatem.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Dla zapewnienia optymalnych właściwości zalecane jest przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu (4-25°C).

OPAKOWANIA
1. Butelka 10 g proszku z miarką
2. Butelka 8 g (6,8 mL) płynu
3. Zestaw 1-1: 10 g proszku, 8 g (6,8 mL) płynu, miarka do proszku, plastikowa szpatułka, bloczki do mieszania

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. W przypadku kontaktu z błoną śluzową jamy ustnej lub skórą materiał niezwłocznie usunąć gąbką lub wacikiem nasączonymi alkoholem. Spłukać wodą.
2. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać wodą i skonsultować się z lekarzem specjalistą.
3. NIE mieszać proszku lub płynu z komponentami innych glasjonomerów.
4. Zawsze powinny być używane środki ochrony indywidualnej (PPE), takie jak rękawice, maski i okulary ochronne.
5. W rzadkich przypadkach, u niektórych osób produkt może wywołać alergię. Jeżeli dojdzie do takich reakcji, należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Niektóre produkty wymienione w niniejszej instrukcji stosowania mogą być sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z GHS. Zawsze należy zapoznać się z kartami charakterystyki dostępnymi na stronie:
http://www.gceurope.com
Można je również otrzymać od dostawcy.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
WYROBY MEDYCZNE WIELORAZOWEGO UŻYCIA: Aby uniknąć krzyżowego zakażenia między pacjentami wyrób wymaga dezynfekcji średniego stopnia.
Bezpośrednio po użyciu
produkt oraz etykietę należy badać pod kątem uszkodzenia. Wyrzucić produkt w razie stwierdzenia uszkodzeń.
NIE ZANURZAĆ W ŚRODKACH DEZYNFEKCYJNYCH. Dokładnie oczyścić produkt, aby zapobiec wysychaniu i akumulacji substancji zanieczyszczających. Dezynfekcję wykonywać dopuszczonym do stosowania środkiem klasy medycznej do zapobiegania infekcjom zgodnie z wytycznymi regionalnymi / krajowymi.

Podsumowanie Bezpieczeństwa i Wyników Klinicznych (SSCP) można znaleźć w bazie danych EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) lub kontaktując się z nami pod adresem Regulatory.gce@gc.dental.

Raportowanie działań niepożądanych:
Jeśli zauważysz jakiekolwiek niepożądane działanie, reakcję lub doświadczysz podobnych zdarzeń po zastosowaniu tego produktu, uwzględniając takie, które nie zostały wymienione w tej instrukcji stosowania, zgłoś je bezpośrednio w odpowiedniej jednostce monitorowania, wybierając właściwy organ w Twoim kraju dostępny za pośrednictwem poniższego linka:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
jak również do naszej wewnętrznej jednostki monitorowania:
vigilance@gc.dental
W ten sposób przyczyniasz się do poprawy bezpieczeństwa tego produktu.

Ostatnia aktualizacja: 11/2022

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de folosire. RO

GC Fuji LINING™ LC

MATERIAL PENTRU BAZĂ CIMENT IONOMER DE STICLĂ FOTO-POLIMERIZABIL

A se folosi doar de către medicii stomatologi conform indicațiilor recomandate.

INDICAȚII DE UTILIZARE
Ca bază sau liner în cavitățile pregătite.

CONTRAINDICAȚII
1. Coafaj direct.
2. Evitați utilizarea acestui produs în cazul pacienților cu alergii cunoscute la cimentul ionomer de sticlă, monomeri metacrilici sau polimeri metacrilici.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Raport pudră/ lichid (g/g)	1,4 / 1,0
Timp de amestecare (sec.)	15"-25"
Timp de lucru (23°C/73°F) (min., sec.)	3'00"
Durata foto-polimerizării (sec.)	30"
Adâncimea polimerizării (mm)	1,6

ISO 9917-2 Clasa 2, Bază sau lining
Radiopac

1. DOZAREA PUDREI ȘI A LICHIDULUI
   a) Raportul standard pudră / lichid este 1.4 g / 1.0 g. 1 măsură de pudră la 1 picătură de lichid.
   b) Pentru o dozare exactă a pudrei, loviți ușor sticla de mână. Nu o agitați și nu o întoarceți invers.
   c) Țineți sticla cu lichid în poziție verticală și strângeți ușor.
   d) Închideți bine sticlele imediat după folosire.
2. AMESTECAREA
   Dozați cantitățile de pudră și de lichid pe hârtia de amestec. Folosind spatula de plastic, împărțiți pudra în două părți egale.
   Amestecați prima parte cu toată cantitatea de lichid timp de 5-10 secunde. Încorporați cantitatea rămasă și amestecați totul timp de 10-15 secunde.
3. TEHNICA DE RESTAURARE
   a) Pregătiți dintele folosind tehnicile standard. Retenția mecanică extensivă nu este necesară.
   b) Spălați și uscați dar NU DESICAȚI. Este recomandată Îndepărt

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. SK

GC Fuji LINING™ LC

RADIOOPÁKNY SVETLOM TUHNÚCI SKLOIONOMÉRNY PODLOŽKOVÝ CEMENT

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

INDIKÁCIE PRE POUŽITIE

Ako báza alebo podložka do preparovaných kavít.

KONTRAINDIKÁCIE

1. Priame prekrytie pulpy.
2. Nepoužívajte tento produkt u pacientov so známou alergiou na skloionomérny cement, metakrylátový monomér alebo metakrylátový polymér.

NÁVOD NA POUŽITIE

Prášok / tekutina pomer (g/g)	1,4 / 1,0
Miešací čas (sek.)	15"-25"
Pracovný čas (23°C/73°F) (min., sek.)	3'00"
Čas osvietenia (sek.)	30"
Hĺbka osvietenia (mm)	1.6

ISO 9917-2 Triedy 2, Báza alebo podložka Rádioopákne

1. DÁVKOVANIE PRÁŠKU A TEKUTINY
   a) Štandardný pomer prášku a tekutiny je 1,4 g / 1,0 g. Jedna zarovnaná odmerka na prášok na jednu kvapku tekutiny.
   b) Na presné dávkovanie prášku zahýbte prášok poklepte rukou po fľaštičke. Netraste a nedotláčajte ju.
   c) Držte fľaštičku s tekutinou vertikálne a zťahka zlaťte.
   d) Fľaštičku hneď po použití uzatvorte.
2. MIEŠANIE
   Odmerané množstvo prášku a tekutiny dajte na podložku. Prášok rozdeľte plastovou špachtľou na dva rovnaké diely.
   Prvú dávku prášku a celé množstvo tekutiny miešajte 5–10 sekúnd. Pridajte zvyšnú dávku prášku a všetko dokopy miešajte 10–15 sekúnd.
3. TECHNIKA VYPLNE
   a) Zub pripravte pomocou štandardných techník. Nie je nutná rozsiahla mechanická retencia.
   b) Umyte a osušte, ale NEPRESUŠJAŤE. Na odstránenie mastnej vrstvy (smear layer) odporúčame CAVITY CONDITIONER alebo DENTIN CONDITIONER. Na prekrytie pulpy použite hydroxid vápenatý.
   c) Namiešajte potrebné množstvo cementu. Pracovný čas je 3 minúty od začiatku miešania pri 23°C (73°F). Pri vyšších teplotách sa pracovný čas skracuje.
   d) Odstráňte vlhkosť z povrchu, ale NEPRESUŠJAŤE.
   e) Cement striekačkou alebo vhodným nástrojom naneste do kavity a pokryte ním dentín ažpo spojenie dentínu s kavitou.
   f) Vytvrdzujte svetlom po dobu 30 sekúnd pomocou polymerizačnej lampy (LED / halogén >700 mW/cm²). Zdroj svetla umiestnite čo najbližšie k povrchu cementu.
   Poznámka:
   Ak je vrstva cementu hlbšia ako 1,6 mm, použite techniku vrstvenia.
   g) Pokračujte spôsobom bežným pre kompozitné alebo amalgámové výplne.

USKLADNENIE

Pre zachovanie optimálnych vlastností skladujte na chladnom a tmavom mieste (4-25°C) (39,2-77,0°F).

BALENIE

1. Fľaštička s 10 g prášku a odmerka.
2. Fľaštička s 8 g (6,8 mL) tekutiny.
3. Balenie 1-1 Pack: 10 g prášku, 8 g (6,8 mL) tekutiny, odmerka na prášok, plastová špachtľa, miešacie podložky.

UPOZORNENIE

1. V prípade zasiahnutia ústnej sliznice alebo pokožky ihneď odstráňte kúskom
   vaty, gázou alebo hubkou namočenou v alkohole. Opláchnite vodou.
2. V prípade zasiahnutia očí ihneď vypláchnite vodou a vyhľadajte pomoc lekára.
3. Prášok ani tekutinu NEMIEŠAJTE s komponentami iných skloionomérnych cementov.
4. Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, masku a ochranný kryt očí.
5. V výjedinelých prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.

Niektoré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Stačí sa obozrámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese:
http://www.gceurope.com
Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA:
DÁVKOVACIE SYTÉMY PRE VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE: aby sa zabránilo vrážovej kontaminácii medzi pacientami vyžadujú tieto dávkovacie systémy strednú - úroveň dezinfekcie. Ihneď po použití skontrolujte, či nie je dávkovací systém a fľtiok poškodený. V prípade poškodenia, ho ihneď zlikvidujte.
NEPONÁRAJTE DO TEKUTIN. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa zabránilo vysýchaniu a hromadeniu nečistôt. Dezinfikujte s registrovanými zdravotnými prostriedkami na stredne úrovni dezinfekcie v závislosti na regionálnych / národných smerniciach.

Súhrn bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) nájdete v databáze EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) alebo nás kontaktujte na adrese Regulatory.gce@gc.dental

Hlásenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, prí používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušný vigilance systém, zadaním správnej autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ako aj na našom vnútornom systéme bdelosti: vigilance@gc.dental
Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Naposledy upravené: 11/2022

Pred uporabo previdno preberite navodila za uporabo. SL

GC Fuji LINING™ LC

RADIOPAČEN SVETLOBNO STRJUJOČI STEKLASTI IONOMER ZA PODLAGANJE

Uporablja ga lahko le zobozdravnik v priporočenih indikacijah.

INDIKACIJE ZA UPORABO

Kot osnova ali podlaga v kavitetah.

KONTRAINDIKACIJE

1. Direktna kritja pulpe.
2. Ne uporabljajte tega izdelka pri pacientih z znano alergijo na steklo-ionomerne cemente, metakrilatne monomere ali metakrilatne polimere.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

odnos praha / tečnosti (g/g)	1.4 / 1.0
Vreme mešanja (sek.)	15"-25"
Radno vreme (23°C/73°F) (min,sek.)	3'00"
Vreme svetlosne polimerizacije (sek.)	30"
Dubina strvdnjavanja (mm)	1.6

ISO 9917-2 Klase 2, Base or lining
Radio-opaque

1. DOZIRANJE PRAHA I TEČNOSTI
   a) Standardni odnos praha i tečnosti iznosi 1.4 g/1.0 g, što odgovara jednoj ravnoj kašici praha i jednoj kapi tečnosti.
   b) Za tačno doziranje praha bočicom lagano lupkati o ruku. Ne sme da se trese i prevrće.
   c) Bočicu sa tečnošću držati uspravno i nežno je pritiskati.
   d) Odmah posle upotrebe bočice zatvoriti.
2. MEŠANJE
   Raspodeliti prah in tekočino na mešalno podlogo. Upotrebljajte plastično lopatico da razdelite prah na dva enaka dela. Mešajte prvi del z vso tekočino za 5-10 sekund. Vključite še ostali delež in mešajte celoto za 10 – 15 sekund.
3. RESTAVRACIJSKA TEHNIKA
   a) Pripravite zobe za uporabljanje standardne tehnike. Obširne mehanske retencije niso potrebne.
   b) Operite in osušite AMPAK NE IZSUŠITE. CAVITY CONDITIONER ali DENTIN CONDITIONER je priporočljiv za odstranjevanje viškov brušenja. Za prekritje pulpe uporabite kalcijev hydroxid.
   c) Zmešajte potrebno količino cementa. Delovni čas je 3 minute od začetka mešanja pri 23°C. Viža temperatura bo zmanjšala delovni čas.
   d) Odstranite vlago na površini AMPAK NE IZSUŠITE.
   e) Dodajte cement k kaviteti in uporabljte brizgo ali drug primeren instrument. Pokrijte dentin do spoja dentina.
   f) Svetlobna polimerizacija 30 sekund z uporabo polimerizacijske lučke (LED / halogen >700 mW/cm²). Postavite vir svetlobe kolikor je mogoče blizu k cementni površini.
   Opomba:
   Če je nanos debelejši kot 1.6 mm, uporabite slojno tehniko.
   g) Nadaljujte izdelavo restavracije s standardnim kompozitom ali amalgamom.

SHRANJEVANJE

Za optimalen rezultat priporočljivo hranite v hladnem in temnem prostoru. (4-25°C) (39.2-77,0°F).

PAKIRANJE

1. Steklenica z 10 g praha in žlička.
2. Steklenica z 8 g (6.8 mL) tekočine.
3. 1-1 paketi: 10 g praha, 8 g (6.8 mL) tekočine, žlička za prah, plastična lopatica, in mešalne podloge.

OPOZORILO

1. V primeru stika z ustnim tkivom ali kože, nemudoma odstranite z gobo ali bombažno kroglo prepojeno z alkoholom. Izplaknite z vodo.
2. V primeru stika z očmi, nemudoma izplaknite z vodo in poiščite medicinsko pomoč.
3. NE mešajte prahu ali tekočine z drugimi sestavinami.
4. Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati.
5. V redkih primerih lahko izdelek povzroči občutljivost pri nekaterih ljudeh. Če pride to takšnih reakcij, prenehajte z uporabo izdelka in se obrnite na zdravnika.

Nekateri proizvodi omenjeni v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasificirani kot nevarni glede na GHS. Vedno se podučite o navodilih za varno uporabo na:
http://www.gceurope.com
Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA:
SISTEM ZA VECKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrižni kontaminaciji med pacientom in sistemom za večkratno uporabo, je zahtevana dezinfekcija srednjega nivoja. Takoj po uporabi preglejte sistem za večkratno uporabo in označite poškodbe če so le-te prisotne. Poškodovan sistem zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOČE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temeljito očistite sistem za večkratno uporabo, da preprečite sušenje in nabiranje nečistoč. Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, registriranega pri zdravstveno infektivni kontroli skladno z regionalno / lokalno regulativo.

Za povzetek varnosti in klinične učinkovitosti (SSCP) si oglejte bazo podatkov EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ali nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Poročilo o neželenih učinkih:
Če se zavedate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega sistema za stalni nadzor, tako da izberete ustrezen organ v vaši državi dostopni preko naslednje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl
kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental
Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Zadnja izdaja: 11/2022

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo. SR

GC Fuji LINING™ LC

RENDGENKONTRASTAN SVETLOSNOPOLIMERIZUJUĆI GLASJONOMER CEMENT ZA PODLOGE

Samo za stručnu upotrebu i preporučene indikacije.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

Kao podloga ili premaz u prepariranim kavitetima.

KONTRAINDIKACIJE

1. Direktno prekrivanje pulpe.
2. Izbegavati upotrebu ovog proizvoda kod pacijenata sa poznatom alergijom na glasjonomer cemente, metakrilatne monomer ili metakrilatne polimere.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

odnos praha / tečnosti (g/g)	1.4 / 1.0
Vreme mešanja (sek.)	15"-25"
Radno vreme (23°C/73°F) (min,sek.)	3'00"
Vreme svetlosne polimerizacije (sek.)	30"
Dubina strvdnjavanja (mm)	1.6

ISO 9917-2 Klase 2, Base or lining
Radio-opaque

1. DOZIRANJE PRAHA I TEČNOSTI
   a) Standardni odnos praha i tečnosti iznosi 1.4 g/1.0 g, što odgovara jednoj ravnoj kašici praha i jednoj kapi tečnosti.
   b) Za tačno doziranje praha bočicom lagano lupkati o ruku. Ne sme da se trese i prevrće.
   c) Bočicu sa tečnošću držati uspravno i nežno je pritiskati.
   d) Odmah posle upotrebe bočice zatvoriti.
2. MEŠANJE
   Raspodeliti prah in tekočino na mešalno podlogo. Upotrebljajte plastično lopatico da razdelite prah na dva enaka dela. Mešajte prvi del z vso tekočino za 5-10 sekund. Vključite še ostali delež in mešajte celoto za 10 – 15 sekund.
3. RESTAVRACIJSKA TEHNIKA
   a) Pripravite zobe za uporabljanje standardne tehnike. Obširne mehanske retencije niso potrebne.
   b) Operite in osušite AMPAK NE IZSUŠITE. CAVITY CONDITIONER ali DENTIN CONDITIONER je priporočljiv za odstranjevanje viškov brušenja. Za prekritje pulpe uporabite kalcijev hydroxid.
   c) Zmešajte potrebno količino cementa. Delovni čas je 3 minute od začetka mešanja pri 23°C. Viža temperatura bo zmanjšala delovni čas.
   d) Odstranite vlago na površini AMPAK NE IZSUŠITE.
   e) Dodajte cement k kaviteti in uporabljte brizgo ali drug primeren instrument. Pokrijte dentin do spoja dentina.
   f) Svetlobna polimerizacija 30 sekund z uporabo polimerizacijske lučke (LED / halogen >700 mW/cm²). Postavite vir svetlobe kolikor je mogoče blizu k cementni površini.
   Opomba:
   Če je nanos debelejši kot 1.6 mm, uporabite slojno tehniko.
   g) Nadaljujte izdelavo restavracije s standardnim kompozitom ali amalgamom.

ČUVANJE

Za optimalne rezultate preporučuje se čuvati na temperaturi od 4-25°C.

PAKOVANJE

1. Bočica 10 g praha i mernom kašikom.
2. Bočica 8 g (6,8 mL) tečnosti.
3. 1-1 pakovanje: 10 g praha, 8 g (6,8 mL) tečnosti, merna kašika, plastična kašika, podloge za mešanje.

OPOZORENJE

1. U slučaju dodira sa ustima ili sluzokožom, odmah odstranili komadićem vate namočenim u alkohol i isprati vodom.
2. U slučaju dodira sa očima, odmah isprati vodom i potražiti lekara.
3. Prah i tečnost NE MEŠATI sa drugim komponentama glasjonomer cementa.
4. Lična zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za oči, treba uvek nositi.
5. U retkim slučajevima ovaj proizvod može da izazove preosetljivost kod nekih osoba. U slučaju takvih reakcija prekinuti upotrebu proizvoda i obratiti se lekaru.

Neki proizvodi pomenuti u ovom Uputstvu za upotrebu mogu da se klasifikuju kao opasni prema GHS. Uvek proverite u sigurnosno tehničkom listu na:
http://www.gceurope.com
Takođe su dostupni kod vašeg dobavljača.

ČIŠČENJE I DEZINFEKCIJA:
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKOVANJA: kako bi se izbegla kontaminacija između pacijenta ova višekratno upotrebljiva pakovanja zahtevaju dezinfekciju srednjeg nivoa. Odmah posle upotrebe pregledati višekratno upotrebljivo pakovanje i oznaditi oštećenja ako ih ima. Oštećenu sprvacu baciti.
NE URANJATI U TEČNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljno očistiti višekratno upotrebljivo pakovanje kako bi se sprečilo sušenje i nakupljanje prljavštine. Dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju srednjeg nivoa prema registrovanoj zdravstveno-infektivnoj kontroli u skladu sa regionalno / nacionalnim smernicama.

Za rezime sigurnosti i kliničkog učinka (Summary of Safety and Clinical Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima:
Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sistem obaveštavanja, odabirom odgovarajuće autoriteta u vašoj zemlji, dostupno putem sledeće veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na naš interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Poslednja revizija: 11/2022

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання. UK

GC Fuji LINING™ LC

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ СКЛОІОНОМЕРНИЙ ПРОКЛАДОЧНИЙ ЦЕМЕНТ СВІТЛОВОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

У якості базу або прокладки у відпрепарованих порожнинах.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

1. Пряме перекриття пульпи.
2. Не використовуйте цей матеріал для пацієнтів з алергією на склоіономерні цементи, мономер метакрилату або полімер метакрилату.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Співвідношення порошку/рідини (г/г)	1.4 / 1.0
Час замішування (сек.)	15"-25"
Робочий час (23°C/73°F) (хв., сек.)	3'00"
Час опромінювання світлом (сек.)	30"
Глибина полімеризації (мм)	1,6

ISO 9917-2 Клаку 2, База чи підкладка
Рентгеноконтрастність

1. ДОЗУВАННЯ ПОРОШКУ ТА РІДИНИ
   а) Стандартне співвідношення порошку/рідини складає 1,4 г/1,0 г. 1 мірна ложка порошку та 1 крапля рідини.
   б) Для точного дозування порошку злегка постукайте боковою стінкою пляшечки об долоню. Не струшуйте та не перевертайте пляшечку.
   в) Тримайте пляшечку вертикально та несильно стискайте.
   г) Зарюкайте пляшечкою одразу ж після використання.
2. ЗАМІШУВАННЯ
   Помістіть необхідну кількість порошку та рідини на блок для замішування. Розділіть порошок на дві рівні частини за допомогою пластикового шпателя. Замішуйте першу порцію порошку з усією рідиною протягом 5-10 секунд. Додайте частину порошку, що залишилась та замішуйте весь матеріал ще протягом 10-15 секунд.
3. ОНАРІМ ТЕКНІЇ
   а) Стандартні техніканте діці ларізлаун. Капсамлі меканик тутмаya герек уоктур.
   б) Діşі yıkayın ve kurulayın ancak TAMAMEN KURUTMAYIN. Kir tabakasını gidermek için CAVITY CONDITIONER veya DENTIN CONDITIONER kullanması önerilir. Kök yüzeyi örtücü olarak kalsiyum hidroksit kullanın.
   c) Gereken miktarda onarım maddesini karıştırın. Çalışma süresi 23°C'de (73°F) karıştırma işleminin başlangıcından itibaren 3 dakikadır. Daha yüksek sıcaklıklarda çalışma süresi kısalacaktır.
   d) Yüzeydeki nemi giderin ancak TAMAMEN KURUTMAYIN.
   e) Bir şırınga veya uygun başka bir aletle onarım maddesini dentin-mine birleşim yerine kadar dentini örtecek şekilde hazırladığınız kavitye enjekte edin.
   f) Bir ışık cihazı (LED / Halojen >700 mW/cm²) kullanarak 30 saniye ışıkla şıpılmerize edin. Işık kaynağını onarım maddesinin yüzeyine mümkün olduğunca yaklaştırın.
   Not:
   Uygulama derinliğinin 1,6 mm'yi geçmesi durumunda bir katmanlama tekniği kullanın.
   g) Standart kompozit veya amalgam restorasyon tekniklerini uygulayın.

SAKLAMA KOŞULLARI

En iyi performans için, serin ve karanlık bir yerde saklayın (4-25°C) (39,2-77,0°F).

PAKETLER

1. Bir şişe 10 g toz ve ölçü kaşığı.
2. Bir şişe 8 g (6,8 mL) sıvı.
3. 1-1 paket.: 10 g toz, 8 g (6,8 mL) sıvı, toz ölçü kaşığı, plastik spatül, karıştırma pedleri.

UYARI

1. Ağız dokusuna veya deriye temas etmesi durumunda derhal alkolle ıslatılmış bir sünger veya pamukla temizleyin. Suyla yıkayın.
2. Gözlere temas etmesi durumunda derhal bol su ile yıkayın ve uzman bir doktora danışın.
3. Tozu veya sıvıyı diğer cam ionomer maddeler ile KARIŞTIRMAYIN.
4. Daima eldiven, uç maskesi ve güvenlik gözlüğü gibi kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) takılmalıdır.
5. Nadir olarak ürün bazı kişilerde duyarlılığa neden olabilir. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde ürünün kullanımını durdurun ve derhal bir doktora danışın.

Önceki kullanma talimatlarında refere edilen bazı ürünler GHS'e göre zararlı sınıflandırılabilir. Daima kendiniz aşağıdaki linkte mevcut olan güvenlik bilgi pusulalarına ağıtıbilirsiniz.
http://www.gceurope.com
Aynı zamanda tedarikçiden elde edilebilir.

TEMİZLEME VE DEZENFEKSİYON:
ÇOK-KULLANILMLIK DAĞITICI SİSTEM: Hastalar arasında çapraz kontaminasyonu önlemek için bu cihaz orta-seviye dezenfektan gerekmektedir. Kullanımdan hemen sonra uzlfimi apskattıl un novêrtêt tâs stâvokli. Ja ierīce ir bojāta, toatkārtoti lietot nedrīkst.
NEMĒRCĒT. Lai izvairītos no kontaminējošo vielu nožūšanas un akumulācijas ierīci pilnībā notīrīt. Veiki dezinficēt ar reģistrētu, atļautu izmantošanai infekcijas kontrolei vaselības aprūpjon jomā, piemērotu vidējā līmeņa produktu, saskaņā ar reģionālām / valsts vadlīnijām.

Drošības un klīniskās veiktspējas apkopojumu (SSCP) lūdzu skatīt EUDAMED datu bāzē (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) vai sazinoties ar Regulatory.gce@gc.dental

Nevēlamu blakusefektu ziņošanas sistēma:
Ja jums kļūst zināmi jebkādi nevēlami blakusefekti, reakcija vai līdzīgi notikumi, kas radušies produkta lietošanas laikā, iekļaužot tādus, kas nav minēti šī produkta instrukcijā, lūgums par tiem zināt tiešā vigilances sistēmā, izvēloties attiecīgo atbildīgo iestādi savā valstī, kas ir atrodamas šajā saitē:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kā arī mūsu vigilances sistēmā: vigilance@gc.dental
Tādā veidā jūs sniegsiet savu ieguldījumu uzlabojot produkta lietošanas drošību.

Pēdējo reizi pārskatīts: 11/2022

Kullanımdan önce, talimatları dikkatlice okuyunuz. TR

GC Fuji LINING™ LC

IŞIKLA POLİMERİZE OLAN RADYOPAK CAM İYONOMER ASTAR SİMANI

Sadece önerilen durumlarda bir dişi hekimi tarafından kullanılabilir.

KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR

Hazırlanan kavitelerde kaide veya astar olarak.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

1. Direkt pulpa örtücü.
2. Bilinen cam iyonomer siman, metakrilat monomer veya metakrilat polimer alerjisi olan hastalarda bu ürünün kullanımından kaçınılmalıdır.

KULLANMA TALİMATLARI

Toz / Sıvı Oranı (g/g)	1,4 / 1,0
Karıştırma Süresi (sn.)	15"-25"
Çalışma Süresi (23°C/73°F) (dk., sn.)	3 dk.
Işıkla Sertleşme Süresi (sn.)	30 sn.
Sertleşme derinliği (mm)	1,6

ISO 9917-2 Sınıf 2, Kaide veya astar
Radyo-opak

1. TOZUN VE SIVININ HAZIRLANMASI
   a) Standart toz/sıvı oranı 1,4 g/1,0 g gramdır. 1 ölçü kaşığı toz için 1 damla sıvı gerekir.
   b) Tozun iyice karışması için şişenin dibine hafifçe vurun. Şişeyi çalkalamayın veya ters çevirmeyin.
   c) Sıvı şişesini dik olarak tutun ve hafifçe sıkın.
   d) Kullanımdan sonra şişeleri derhal kapatın.
2. KARIŞTIRMA
   Toz ve sıvıyı pedin üzerine dağıtın. Plastik bir spatül ile tozu iki eşit parçaya ayırın. İlk parçayı sıvının tamamı ile 5-10 saniye karıştırın. Diğer parçayı da eklayın ve karışımın tamamını 10-15 saniye boyunca iyice karıştırın.
3. RESTAURASYON TEKNİĞİ
   a) Standart tekniklerle dişi hazırlayın. Kapsamlı mekanik tutmaya gerek yoktur.
   b) Dişi yıkayın ve kurulayın ancak TAMAMEN KURUTMAYIN. Kir tabakasını gidermek için CAVITY CONDITIONER veya DENTIN CONDITIONER kullanması önerilir. Kök yüzeyi örtücü olarak kalsiyum hidroksit kullanın.
   c) Gereken miktarda onarım maddesini karıştırın. Çalışma süresi 23°C'de (73°F) karıştırma işleminin başlangıcından itibaren 3 dakikadır. Daha yüksek sıcaklıklarda çalışma süresi kısalacaktır.
   d) Yüzeydeki nemi giderin ancak TAMAMEN KURUTMAYIN.
   e) Bir şırınga veya uygun başka bir aletle onarım maddesini dentin-mine birleşim yerine kadar dentini örtecek şekilde hazırladığınız kavitye enjekte edin.
   f) Bir ışık cihazı (LED / Halojen >700 mW/cm²) kullanarak 30 saniye ışıkla şıpılmerize edin. Işık kaynağını onarım maddesinin yüzeyine mümkün olduğunca yaklaştırın.
   Not:
   Uygulama derinliğinin 1,6 mm'yi geçmesi durumunda bir katmanlama tekniği kullanın.
   g) Standart kompozit veya amalgam restorasyon tekniklerini uygulayınız.

SAKLAMA KOŞULLARI

En iyi performans için, serin ve karanlık bir yerde saklayın (4-25°C) (39,2-77,0°F).

PAKETLER

1. Bir şişe 10 g toz ve ölçü kaşığı.
2. Bir şişe 8 g (6,8 mL) sıvı.
3. 1-1 paket.: 10 g toz, 8 g (6,8 mL) sıvı, toz ölçü kaşığı, plastik spatül, karıştırma pedleri.

UYARI

1. Ağız dokusuna veya deriye temas etmesi durumunda derhal alkolle ıslatılmış bir sünger veya pamukla temizleyin. Suyla yıkayın.
2. Gözlere temas etmesi durumunda derhal bol su ile yıkayın ve uzman bir doktora danışın.
3. Tozu veya sıvıyı diğer cam iyonomer maddeler ile KARIŞTIRMAYIN.
4. Daima eldiven, uç maskesi ve güvenlik gözlüğü gibi kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) takılmalıdır.
5. Nadir olarak ürün bazı kişilerde duyarlılığa neden olabilir. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde ürünün kullanımını durdurun ve derhal bir doktora danışın.

Önceki kullanma talimatlarında refere edilen bazı ürünler GHS'e göre zararlı sınıflandırılabilir. Daima kendiniz aşağıdaki linkte mevcut olan güvenlik bilgi pusulalarına ağıtıbilirsiniz.
http://www.gceurope.com
Aynı zamanda tedarikçiden elde edilebilir.

TİRİŞLANE UN ZENFEKSİYON:
AÇKARTOTI LİETOJAMÁS İERÍCES: lai izvairītos no šķērsinfekcijas starp pacientiem, šai ierīcei ir nepieciešama vidēja līmeņa dezinfekcija. Uzreiz pēc lietošanas ierīci un uzlīmi apskatīt un novērtēt tās stāvokli. Ja ierīce ir bojāta, toatkārtoti lietot nedrīkst.
NEMĒRCĒT. Lai izvairītos no kontaminējošo vielu nožūšanas un akumulācijas ierīci pilnībā notīrīt. Veiki dezinficēt ar reģistrētu, atļautu izmantošanai infekcijas kontrolei vaselības aprūpjon jomā, piemērotu vidējā līmeņa produktu, saskaņā ar reģionālām / valsts vadlīnijām.

Drošības un klīniskās veiktspējas apkopojumu (SSCP) lūdzu skatīt EUDAMED datu bāzē (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) vai sazinoties ar Regulatory.gce@gc.dental

Nevēlamu blakusefektu ziņošanas sistēma:
Ja jums kļūst zināmi jebkādi nevēlami blakusefekti, reakcija vai līdzīgi notikumi, kas radušies produkta lietošanas laikā, iekļaužot tādus, kas nav minēti šī produkta instrukcijā, lūgums par tiem zināt tiešā vigilances sistēmā, izvēloties attiecīgo atbildīgo iestādi savā valstī, kas ir atrodamas šajā saitē:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kā arī mūsu vigilances sistēmā: vigilance@gc.dental
Tādā veidā jūs sniegsiet savu ieguldījumu uzlabojot produkta lietošanas drošību.

Pēdējo reizi pārskatīts: 11/2022

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. LV

GC Fuji LINING™ LC

RENTGENKONTASTINS GAISMĀ CIETĒJOŠS STIKLA JONOMĒRA CEMENTS ODERĒM

Paredzēts tikai zobārstniecības speciālistam izmantošanai rekomendētās indikācijās.

INDIKĀCIJAS

Kā bāzes materiāls vai odere preparētās kavitātēs

KONTRINDIKĀCIJAS

1. Tiešā pulpas pārklāšana
2. Izvairieties lietot produktu pacientiem ar alerģiju uz stikla jonomēra cementiem, metakrilāta monomēru vai metakrilāta polimēru.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Pulvera / šķidruma attiecība (g/g)	1.4 / 1.0
Samaisīšanas laiks (sek.)	15"-25"
Darba laiks (23°C/73°F) (min., sek.)	3'00"
Polimerizācijas laiks (sek.)	30"
Polimerizācijas dziļums (mm)	1.6

ISO 9917-2 klase 2, Bāze vai odere
Rentgenkonstrastains

1. PULVERA UN ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA
   a) Standarta pulvera un šķidruma proporcija ir 1.4 g/1.0 g. (1 karote pulvera ar 1 pilienu šķidrumu).
   b) Akurātai pulvera porcijas sagatavošanai viegli sakratiet pudeli pret plaukstu. Nekratiet pudeli un neapgriezieties to otrādi.
   c) Pudeli ar šķidrumu turiet vertikāli un viegli saspiediet.
   d) Pudeles pēc lietošanas nekavējoties aiztaisīt.
2. PULVERA UN ŠĶIDRUMA SAMAISĪŠANA
   Uz bloknota sagatavot pulveri un šķidrumu. Sadalīet pulveri divās vienādās daļās. 5-10 sekunžu laikā iejaukt pirmo porciju ar visu šķidrumu. Iemaisīt atlikušo porciju un visu samaisīt 10-15 sekundēs.
3. RESTAURĀCIJAS TEHNIKA
   a) Preparēt zobu izmantojot standarta tehnikas. Nav nepieciešames veidot plašas mehāniskas retenšju.
   b) Uz saitējamo virsmu ar vates lodīti vai švammīti uzklāt CAVITY CONDITIONER vai DENTIN CONDITIONER. Pulpas pārklāšanai izmantot kalcija hidroksīdu.
   c) Samaisīt nepieciešamo cementa daudzumu.
   Darba laiks 23°C (73°F) ir 3 minūtes no sajaukšanas sākuma. Augstākas temperatūras salīsina darba laiku.
   d) Noņemt lieko virsmas mitrumu, bet NEPARŽĀVĒT.
   e) Pārnest samaisīto cementu uz preparēto virsmu ar šļirci vai citu piemērotu instrumentu, noklājot dentīnu līdz dentīna-emaljas robežas līmenim.
   f) Gaismot 30 sekundes ar vizināmās gaismas spektra cietināšanas ierīci (LED/halogēna >700 mW/cm²). Gaismas avotu novietot pēc iespējas tuvāk cementa virsmai.
   Piezīme:
   Ja slāņa pārsniedz 1.6 mm dziļumu, izmantojiet slāņošanas tehniku.
   g) Turpināt ar standarta kompozītu vai amalgamas restaurācijas tehniku.

UZGLABĀŠANA

Optimālai veiktspējai ieteicams, uzglabāt vēsā un tumšā vietā (4-25°C) (39.2-77.0°F) temperatūrā.

IEPAKOJUMS

1. Pudele ar 10 g pulvera un karoti pulverim
2. Pudele ar 8 g (6.8 mL) šķidruma
3. 1-1 kārbiņa: 10 g pulvera, 8 g (6.8 mL) šķidrums, karote pulverim, plastmasas lāpstiņa, maisīšanas paliktņi

BRĪDINĀJUMS

1. Kontakta gadījumā ar mutes dobuma audiem vai ādu nekavējoties noņemt ar spirtā samērcētu švammīti vai vati. Nostaviināt ar ūdeni.
2. Kontakta gadījumā ar acīm nekavējoties noskalot ar ūdeni un vērsties pēc medicīniskas palīdzības.
3. NEMAISIET pulveri vai šķidrumu ar citu stikla jonomēra komponentiem.
4. Vienmēr jāvelk personīgais aizsargaprīkojums, piemēram, cimdi, sejas maskas un acu drošības aizsargi.
5. Retos gadījumos produkts var izsaukt jutīgumu. Ja ir novērota šāda reakcija pārtrauciet produkta izmantošanu un vērsieties pie ārsta.

Daži šīs instrukcijas produkti saskaņā ar GHS tiek klasificēti kā bīstami. Iepazīties ar Drošības datu lapu par:
http://www.gceurope.com
Tās var saņemt arī no jūsu piegādātāja.

TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA:
ATKĀRTOTI LIETOJAMĀS IERĪCES: lai izvairītos no šķērsinfekcijas starp pacientiem, šai ierīcei ir nepieciešama vidēja līmeņa dezinfekcija. Uzreiz pēc lietošanas ierīci un uzlīmi apskatīt un novērtēt tās stāvokli. Ja ierīce ir bojāta, toatkārtoti lietot nedrīkst.
NEMĒRCĒT. Lai izvairītos no kontaminējošo vielu nožūšanas un akumulācijas ierīci pilnībā notīrīt. Veiki dezinficēt ar reģistrētu, atļautu izmantošanai infekcijas kontrolei vaselības aprūpjon jomā, piemērotu vidējā līmeņa produktu, saskaņā ar reģionālām / valsts vadlīnijām.

Drošības un klīniskās veiktspējas apkopojumu (SSCP) lūdzu skatīt EUDAMED datu bāzē (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) vai sazinoties ar Regulatory.gce@gc.dental

Nevēlamu blakusefektu ziņošanas sistēma:
Ja jums kļūst zināmi jebkādi nevēlami blakusefekti, reakcija vai līdzīgi notikumi, kas radušies produkta lietošanas laikā, iekļaužot tādus, kas nav minēti šī produkta instrukcijā, lūgums par tiem zināt tiešā vigilances sistēmā, izvēloties attiecīgo atbildīgo iestādi savā valstī, kas ir atrodamas šajā saitē:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kā ar