左右430×天地780mm

Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

G-Premio BOND

ONE COMPONENT LIGHT-CURED ADHESIVE

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
1. Direct bonding of light-cured composites and compomers to tooth structure
2. Bonding of dual-cured core build up composites to tooth structure as long as these materials are light-cured.
3. Intraoral repair of composite, metal-based and zirconia/alumina-based restorations
4. Intraoral repair of ceramic restorations in combination with a silane coupling agent
5. Treatment of hypersensitive teeth
6. Sealing of tooth preparation (cavity or abutment) for indirect restorations

CONTRAINDICATION
1. Pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer, methacrylate polymer, or acetone.

NOT TO BE USED
1. In combination with chemically cured composite resin.
2. In combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder G-Premio BOND from setting or bonding properly.
3. In combination with desensitizers as desensitizers may hinder G-Premio BOND from setting or bonding properly.

DIRECTIONS FOR USE

I. BONDING PROCEDURE

1. CAVITY PREPARATION
Prepare tooth using standard techniques. Make sure that the temporary material is thoroughly removed from the surface. Use rubber dam for protection. Rinse and dry the prepared tooth surfaces by gently blowing with an air syringe.
Note:
For pulp capping, use calcium hydroxide.

2. TREATMENT OF TOOTH SURFACES
Select out of the following 3 technique options:
a) Self-etch technique
Apply G-Premio BOND to bur-cut enamel and dentin, without a separate etching step.
Note:
Non bur-cut enamel should always be treated with a 35-40% phosphoric acid gel for 10 seconds, rinsed with water for 5 seconds and gently dried.
b) Selective etching of enamel
Prior to applying G-Premio BOND to enamel and dentin, etch enamel only with 35-40% phosphoric acid gel for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.
c) Total-etch technique
Prior to applying G-Premio BOND to enamel and dentin, etch enamel and dentin with 35-40% phosphoric acid gel for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.

3. APPLICATION OF G-Premio BOND
a) **Bottle type:** Prior to dispensing, shake the bottle of G-Premio BOND thoroughly. To open the flip-top cap, pinch both cap release buttons on the neck of the bottle at the same time, as illustrated in Figure 1. Dispense a few drops into a clean dispensing dish. Close the cap immediately.
Note:
1) If the cap detaches from the bottle, it may be reattached by reseating the cap on the hinge pegs, as shown in Figure 2.
2) Wipe any excess liquid from the nozzle before closing the cap.



Fig. 1


Fig. 2

Unit dose type: Before opening unit dose capsule, ensure top of the capsule is facing up. Unscrew cap counterclockwise. Using the disposable applicator provided, mix the liquid thoroughly for 5 seconds, making sure to agitate material from the bottom and sides of the capsule.
Note:
If the cap of the unit dose is too tight to open, use another unit dose. Do not try to open the unit dose capsule with excessive force as this may cause the liquid inside to spill and cause accidental contact with skin and eyes.
b) IMMEDIATELY apply to the prepared enamel and dentin surfaces using the disposable applicator.
c) Leave undisturbed for 10 seconds after the end of application. G-Premio BOND can provide sufficient bonding strength even when dried immediately after application without waiting time.
d) Dry thoroughly for 5 seconds with oil free air under MAXIMUM air pressure. Use vacuum suction to prevent splatter of the adhesive. The final result should be a thin adhesive film with a glossy surface and which does not visibly move under further air pressure.
Notes:
1) When removing from refrigerator after long-term storage, allow G-Premio BOND to stand at room temperature for several minutes prior to use.
2) Apply G-Premio BOND immediately as the material contains a volatile solvent.
3) G-Premio BOND is a light-cured material. Protect the liquid from light after dispensing.
4) Remove excess material remaining on the tooth (other than the surfaces to be bonded) using a sponge or cotton pellet as residue material is hard to remove after light curing.
5) Should the applied material be contaminated with water, blood or saliva prior to light curing, wash and dry the tooth and repeat the procedure by re-applying material.

4. LIGHT CURING
Light cure using a visible light curing unit.

Irradiation time

	Distance from light guide tip <10 mm	Distance from light guide tip >10 mm
Halogen / LED (700 mW/cm²)	10 seconds	20 seconds
High power LED (more than 1200 mW/cm²)	5 seconds	10 seconds

Notes:
1) Light cure completely for an effective bonding strength. Lower light intensity may cause insufficient adhesion.
2) Use a protective light shield or similar protective eye wear during light curing.

5A. PLACEMENT OF LIGHT-CURED COMPOSITES AND COMPOMERS
After having light-cured the adhesive, follow manufacturer's instructions for use in order to place, contour and light-cure the composite resin material of choice.
5B. PLACEMENT OF DUAL-CURED COMPOSITES
After having light-cured the adhesive, make sure to light-cure the dual-cured composite material separately. Self-curing only will result in insufficient bonding strength.

6. FINISHING
Adjust restoration, finish and polish using standard techniques.

II. REPAIR SITUATIONS

1. PREPARATION OF RESTORATION
Roughen the adherent surfaces using a diamond point. Use rubber dam for protection. Rinse and dry the prepared surfaces by blowing with an air syringe. If the restoration surface contains glass ceramics or hybrid ceramics treat those surfaces using a silane coupling agent such as CERAMIC PRIMER II prior to application of G-Premio BOND.
Note:
Do NOT apply CERAMIC PRIMER II to metal and/or tooth surface.

2. TREATMENT OF TOOTH SURFACES
Select out of the following 3 technique options:
a) Self-etch technique
Apply G-Premio BOND to bur-cut enamel and dentin, without a separate etching step.
Note:
Non bur-cut enamel should always be treated with a 35-40% phosphoric acid gel for 10 seconds, rinsed with water for 5 seconds and gently dried.
b) Selective etching of enamel
Prior to applying G-Premio BOND to enamel and dentin, etch enamel only with 35-40% phosphoric acid gel for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.
c) Total-etch technique
Prior to applying G-Premio BOND to enamel and dentin, etch enamel and dentin with 35-40% phosphoric acid gel for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.

3. APPLICATION OF G-Premio BOND
a) **Bottle type:** Prior to dispensing, shake the bottle of G-Premio BOND thoroughly. Dispense a few drops into a clean dispensing dish. Replace bottle cap immediately.
Unit dose type: Unscrew cap of unit dose counterclockwise. Make sure to identify the top and bottom of the unit dose capsule before opening. Using the disposable applicator provided, mix the liquid thoroughly for 5 seconds, making sure to combine liquid from top and bottom of the container.
b) IMMEDIATELY apply to all repaired surfaces using the disposable applicator.
c) Leave undisturbed for 10 seconds after the end of application. G-Premio BOND can provide sufficient bonding strength even when dried immediately after application without waiting time.
d) Dry thoroughly for 5 seconds with oil free air under MAXIMUM air pressure. Use vacuum suction to prevent splatter of the adhesive. The final result should be a thin adhesive film with a glossy surface and which does not visibly move under further air pressure.
Notes:
1) When removing from refrigerator after long-term storage, allow G-Premio BOND to stand at room temperature for several minutes prior to use.
2) If the cap of the unit dose is too tight to open, to avoid accidental contact of the liquid with skin and eyes, do not try to open it with force. Use another unit dose.
3) Apply G-Premio BOND immediately as the material contains a volatile solvent.
4) G-Premio BOND is a light-cured material. Protect the liquid from light after dispensing from the bottle.
5) Remove excess material remaining on the tooth (other than the surfaces to be bonded) using a sponge or cotton pellet as residue material is hard to remove after light curing.
6) Should the applied material be contaminated with water, blood or saliva prior to light curing, wash and dry the tooth and repeat the procedure by re-applying material.

4. LIGHT CURING
Light cure using a visible light curing unit. Refer to I. BONDING PROCEDURE, 4. LIGHT-CURING

5. PLACEMENT OF LIGHT-CURED COMPOSITES/COMPOMERS
After having light-cured the adhesive, follow manufacturer's instructions for use in order to place, contour and light-cure the composite resin material of choice.

6. FINISHING
Adjust restoration, finish and polish using standard techniques.

III. TREATMENT OF HYPERSENSITIVE TEETH AND IMMEDIATE DENTIN SEALING

1. APPLICATION OF G-Premio BOND
Refer to I. BONDING PROCEDURE, 2. TREATMENT OF TOOTH SURFACES and 3. APPLICATION OF G-Premio BOND. Wait 10 seconds before drying.
Note:
For the treatment of hypersensitive teeth, the self-etch technique is recommended.

2. LIGHT CURING
Refer to I. BONDING PROCEDURE, 4. LIGHT-CURING

3. REMOVE UNPOLYMERIZED LAYER
Remove the unpolymerized layer of G-Premio BOND using a moist cotton pellet.

STORAGE
Store at room temperature (1-25°C) (33.8-77.0°F).
If not in use for a prolonged period of time, store in refrigerator.

PACKAGE
G-Premio BOND Bottle Kit: 5 mL liquid (1), disposable dispensing dish (20), DISPOSABLE APPLICATOR II (50)
G-Premio BOND Bottle Refill: 5 mL liquid (1)
G-Premio BOND 3-Bottle Pack: 5 mL liquid (3)
G-Premio BOND Unit Dose: 0.1 mL liquid (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (50)

CAUTION
1. In rare cases, the product may cause sensitivity in some people. If such reaction occurs, discontinue the use of the product and refer to a physician.
2. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
3. Avoid inhalation or ingestion of material.
4. G-Premio BOND is a highly flammable liquid and vapour. Do not use near open flame. Keep away from sources of ignition. Do not store large quantities in one area. Keep away from direct sunlight.
5. G-Premio BOND is volatile. Use in a well-ventilated place. Advise patients to breathe through nose.
6. G-Premio Bond unit dose is for single use only. Do not attempt to recap or reuse. Unit Dose cannot be recapped properly once opened and the volatile solvent may evaporate.
7. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
8. In case of contact with oral tissue or skin, immediately remove with a sponge or cotton pellet. After the restorative treatment is finished, rinse thoroughly with water.
9. If the tissue contacted by the material turns white or forms a blister, advise the patient to leave the affected area undisturbed, until the mark disappears, usually in 1-2 weeks. To avoid contact, it is recommended to apply COCOA BUTTER to areas which cannot be covered with a rubber dam.
10. In case of surface spills, immediately wipe off with a dry cloth.
11. Do not mix with other products.
12. Dispose of contents/container in accordance with local regulations.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com
or for The Americas
http://www.gcamerica.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 06/2019

℞ Only

CE 2797

MANUFACTURED by
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU : GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900
www.gcamerica.com

GC SOUTH AMERICA
Rua Heliodora, 399, Santana - São Paulo, SP, BRASIL
CEP: 02022-051 - TEL: +55-11-2925-0965
CNPJ: 08.279.999/0001-61
RESP. TÉC: Mayara de Santis Ribeiro - CRO/SP 105.982

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
5 Tampines Central 1, #06-01 Tampines Plaza, Singapore 529541
TEL: +65 6546 7588

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.
1753 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019, Australia
TEL: +61 2 9301 8200

PRINTED IN JAPAN

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen! DE

G-Premio BOND

LICHTHÄRTENDES EINKOMPONENTEN-ADHÄSIV

Darf nur von einem Zahnarzt bei den angegebenen Indikationen verwendet werden.

EMPFOHLENE INDIKATIONEN
1. Direkte Haftung lichthärtender Composites und Compomere an der Zahnstruktur
2. Haftung von dualhärtenden Stumpfaufbau-Composites an der Zahnstruktur, wenn diese Materialien lichtgehärtet werden.
3. Intraorale Reparatur von Composite-, metallbasierten und Zirkonoxid-/Aluminiumoxid-basierten Restaurationen
4. Intraorale Reparatur keramischer Restaurationen in Kombination mit einem Silan-Haftvermittler
5. Behandlung von überempfindlichen Zähnen
6. Versiegelung von Zahnpräparationen (Kavität oder Aufbau) bei indirekten Restaurationen

KONTRAINDIKATION
1. Pulpenüberkappungen.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Methacrylat-Monomer, Methacrylat-Polymer oder Aceton.

NICHT VERWENDEN
1. In Kombination mit chemisch gehärtetem Composite
2. In Kombination mit eugenolhaltigen Materialien, da G-Premio BOND dann eventuell nicht richtig aushärtet oder haftet.
3. In Kombination mit Desensitizern, da G-Premio BOND dann eventuell nicht richtig aushärtet oder haftet.

GEBRAUCHSANLEITUNG

I. HAFTVERMITTLUNG

1. VORBEREITUNG DER KAVITÄT
Zahn mit dem Standardverfahren vorbereiten. Sicherstellen, dass das provisorische Material gründlich von der Oberfläche entfernt wurde. Kofferdam zum Schutz verwenden. Die vorbereiteten Zahnoberflächen spülen und mit einem Luftbläser sanft trocknen.
Hinweis:
Für Pulpenüberkappungen Kalziumhydroxid verwenden.

2. BEHANDLUNG DER ZAHNOBERFLÄCHEN
Wählen Sie aus den folgenden 3 Techniken aus:
a) Selbstätzendes Verfahren
Tragen Sie G-Premio BOND auf den angeschliffenen Zahnschmelz und das Dentin auf, es muß nicht separat geätzt werden.
Hinweis:
Nicht angeschliffener Zahnschmelz sollte immer für 10 Sekunden mit einem 35-40%igen Phosphorsäuregel behandelt, für 5 Sekunden mit Wasser gespült und sanft getrocknet werden.
b) Selektive Schmelzätzung
Vor dem Auftragen von G-Premio BOND auf Zahnschmelz und Dentin, den Zahnschmelz für 10-15 Sekunden mit 35-40%igen Phosphorsäuregel ätzen, dann für 5 Sekunden spülen und sanft trocknen.
c) Total-etch-Verfahren
Vor dem Auftragen von G-Premio BOND auf Zahnschmelz und Dentin, Zahnschmelz und Dentin für 10-15 Sekunden mit 35-40%igen Phosphorsäuregel ätzen, für 5 Sekunden spülen und sanft trocknen.

3. ANWENDUNG VON G-Premio BOND
a) **Flasche:** Die Flasche G-Premio BOND vor der Anwendung gründlich schütteln. Um den Klappverschluß zu öffnen, drücken Sie beide Knöpfe am Flaschenhals gleichzeitig, wie in Abbildung 1 beschrieben. Geben Sie einige Tropfen auf eine saubere Anmischplatte. Die Kappe sofort wieder verschließen.
Anmerkung:
1) Wenn sich die Kappe von der Flasche ablöst, kann man diese wieder aufsetzen, indem man sie in die Scharniere einsetzt, wie in Abbildung 2 gezeigt.
2) Wischen Sie überschüssige Flüssigkeit von der Spitze ab, bevor sie diese durch die Kappe verschließen.

Abb. 1

Abb. 2

Unitdose: Bevor Sie die Unitdose öffnen stellen Sie sicher, dass die Öffnung nach oben zeigt. Die Kappe gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen. Mit dem beigefügten Einweg-Applikator die Flüssigkeit gründlich 5 Sekunden mischen, um sicherzustellen, dass sich die Bestandteile aus dem oberen und unteren Bereich der Kapsel vermischen.
Anmerkung:
Lässt sich die Kappe der Unitdose zu schwer öffnen, benutzen Sie eine andere Unitdose. Versuchen Sie nicht die Unitdose mit übermäßiger Kraft zu öffnen, da es zum verschütten und Kontakt mit Haut und Augen kommen kann.
b) SOFORT mit dem Einweg-Applikator auf die vorbereiteten Zahnschmelz- und Dentinoberflächen auftragen.
c) Nach dem Auftragen 10 Sekunden ruhen lassen. G-Premio BOND kann einen ausreichenden Haftverbund bieten, auch wenn es ohne Wartezeit sofort nach dem Auftragen getrocknet wird.
d) 5 Sekunden lang bei MAXIMALEM Luftdruck mit ölfreier Luft trocknen. Dabei absaugen, um Materialspritzer zu vermeiden. Das Endergebnis sollte ein dünner Adhäsivfilm mit einer glänzenden Oberfläche sein, der sich unter Luftdruck nicht mehr sichtbar bewegt.
Hinweise:
1) Wenn G-Premio BOND nach einer langen Lagerung aus der Kühlung geholt wird, muss es vor der Verwendung einige Minuten bei Zimmertemperatur stehen.
2) G-Premio BOND muss sofort aufgetragen werden, da das Material ein flüchtiges Lösungsmittel enthält.
3) G-Premio BOND ist ein lichthärtendes Material. Nach dem Gebrauch muss die Flüssigkeit vor Licht geschützt werden.
4) Überschüssiges Material mit einem Schwamm oder Wattepellet vom Zahn entfernen (außer von den Zahnoberflächen, die verklebt werden sollen), da überschüssiges Material nach dem Lichthärten nur schwierig zu entfernen ist.
5) Sollte das aufgetragene Material vor dem Lichthärten mit Wasser, Blut oder Speichel kontaminiert werden, den Zahn reinigen und trocknen und den Vorgang durch erneutes Auftragen des Materials wiederholen.

4. LICHTHÄRTEN
Mit einer Lichthärtungs-Einheit lichthärten.

Bestrahlungszeit

	Abstand von der Lichtleiter-Spitze <10 mm	Abstand von der Lichtleiter-Spitze >10 mm
Halogen / LED (700 mW/cm²)	10 Sekunden	20 Sekunden
Hochleistungs-LED (über 1200 mW/cm²)	5 Sekunden	10 Sekunden

Hinweise:
1) Komplett lichthärten, um einen wirksamen Haftverbund zu erzielen. Eine geringere Lichtintensität kann zu unzureichender Adhäsion führen.
2) Beim Lichthärten ist ein wirksamer Lichtschutz oder ein vergleichbarer Augenschutz zu tragen.

5A. PLATZIERUNG VON LICHTHÄRTENDEN COMPOSITES UND COMPOMEREN
Nach dem Lichthärten des Adhäsivs die Anweisungen des Herstellers befolgen, um das gewählte Compositematerial zuplatzieren, konturieren und lichtzuhärten.
5B. PLATZIERUNG VON DUALHÄRTENDEN COMPOSITES
Nach dem Lichthärten des Adhäsivs muss das dualhärtende Compositematerial separat lichtgehärtet werden. Selbstaushärtung würde einem unzureichenden Haftverbund führen.

6. SCHLEIFEN
Die Restauration nach den Standardverfahren anpassen, schleifen und polieren.

II. REPARATURSITUATIONEN

1. VORBEREITUNG DER RESTAURATION
Die zu reparierende Fläche mit einer Diamantspitze aufrauen. Kofferdam zum Schutz verwenden. Die vorbereiteten Oberflächen spülen und mit einem Luftbläser trocknen. Wenn die Restaurationsoberfläche Glaskeramiken oder Hybridkeramiken enthält, muss sie mit einem Silan-Haftvermittler wie CERAMIC PRIMER II behandelt werden, bevor G-Premio BOND aufgetragen wird.
Hinweis:
CERAMIC PRIMER II darf NICHT auf Metall und/oder Zahnoberflächen aufgetragen werden.

2. BEHANDLUNG VON ZAHNOBERFLÄCHEN
Wählen Sie aus den folgenden 3 Verfahrensmöglichkeiten aus:
a) Selbstätzendes Verfahren
Tragen Sie G-Premio BOND auf den angeschliffenen Zahnschmelz und das Dentin auf, es muß nicht separat geätzt werden.
Hinweis:
Nicht angeschliffener Zahnschmelz sollte immer für 10 Sekunden mit einem 35-40%igen Phosphorsäuregel behandelt, und für 5 Sekunden mit Wasser gespült und sanft getrocknet werden.
b) Selektive Schmelzätzung
Vor dem Auftragen von G-Premio BOND auf Zahnschmelz und Dentin, nur den Zahnschmelz für 10-15 Sekunden mit 35-40%igen Phosphorsäuregel ätzen, für 5 Sekunden spülen und sanft trocknen.
c) Total-Ech-Verfahren
Vor dem Auftragen von G-Premio BOND auf Zahnschmelz und Dentin, Zahnschmelz und Dentin für 10-15 Sekunden mit 35-40%igen Phosphorsäuregel ätzen, für 5 Sekunden spülen und sanft trocknen.

3. ANWENDUNG VON G-Premio BOND
a) **Flasche:** Die Flasche G-Premio BOND vor Gebrauch gründlich schütteln. Wenige Tropfen in einen sauberen Behälter geben. Die Kappe sofort nach Verwendung wieder aufsetzen.
Unit Dose: Die Kappe der Unit Dose gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen. Vor dem Öffnen sicherstellen, welches die Ober- und Unterseite der Unit Dose ist. Mit dem beigefügten Einweg-Applikator die Flüssigkeit 5 Sekunden gründlich mischen, um sicherzustellen, dass sich die Bestandteile aus dem oberen und unteren Teil des Behälters vermischen.
b) SOFORT mit dem Einweg-Applikator auf alle zu reparierenden Oberflächen auftragen.
c) Nach dem Auftragen 10 Sekunden ungestört ruhen lassen. G-Premio BOND kann ausreichenden Haftverbund bieten, auch wenn es ohne Wartezeit sofort nach dem Auftragen getrocknet wird.
d) 5 Sekunden lang bei MAXIMALEM Luftdruck mit ölfreier Luft trocknen. Dabei absaugen, um Materialspritzer zu vermeiden. Das Endergebnis sollte ein dünner Adhäsivfilm mit einer glänzenden Oberfläche sein, der sich unter Luftdruck nicht mehr sichtbar bewegt.
Hinweise:
1) Wenn G-Premio BOND nach einer langen Lagerung aus der Kühlung geholt wird, muss es vor der Verwendung einige Minuten bei Zimmertemperatur stehen gelassen werden.
2) Wenn die Kappe der Unit Dose zu fest verschlossen ist, nicht mit Gewalt öffnen, um versehentlichen Kontakt der Flüssigkeit mit Haut und Augen zu vermeiden. Verwenden Sie eine andere Unit Dose.
3) G-Premio BOND muss sofort aufgetragen werden, da das Material ein flüchtiges Lösungsmittel enthält.
4) G-Premio BOND ist ein lichthärtendes Material. Nach dem Entnahme aus der Flasche muss die Flüssigkeit vor Licht geschützt werden.
5) Überschüssiges Material mit einem Schwamm oder Wattepellet vom Zahn entfernen (außer von den Flächen, die verklebt werden sollen), da überschüssiges Material nach dem Lichthärten nur schwierig zu entfernen ist.
6) Sollte das aufgetragene Material vor dem Lichthärten mit Wasser, Blut oder Speichel kontaminiert werden, den Zahn reinigen und trocknen und den Vorgang durch erneutes Auftragen des Materials wiederholen.

4. LICHTHÄRTEN
Mit einer Lichthärtungs-Einheit lichthärten. Siehe I. HAFTVERMITTLUNG, 4. LICHTHÄRTEN.

5. PLATZIERUNG VON LICHTHÄRTENDEN COMPOSITES/COMPOMEREN
Nach der Lichthärtung des Adhäsivs die Anweisungen des Herstellers befolgen, um das gewählte Compositematerial zu platzieren, konturieren und lichtzuhärten.

6. SCHLEIFEN
Die Restauration nach den Standardverfahren anpassen, schleifen und polieren.

III. BEHANDLUNG VON ÜBEREMPFINDLICHEN ZÄHNEN UND SOFORTIGE DENTIN-VERSIEGELUNG

1. ANWENDUNG VON G-Premio BOND
Siehe I. HAFTVERMITTLUNG, 2.BEHANDLUNG DER ZAHNOBERFLÄCHEN, 3. ANWENDUNG VON G-Premio BOND. Vor dem Trocknen 10 Sekunden warten.
Hinweis:
Für die Behandlung von überempfindlichen Zähnen wird das Self-Etch-Verfahren empfohlen.

2. LICHTHÄRTEN
Siehe I. HAFTVERMITTLUNG, 4. LICHTHÄRTEN

3. UNPOLYMERISIERTE SCHICHT ENTFERNEN
Die unpolymerisierte Schicht von G-Premio BOND mit einem feuchten Wattepellet entfernen.

LAGERUNG
Lagerung bei Zimmertemperatur (1-25°C) (33,8-77,0°F).
Gekühlt lagern, wenn das Produkt über längere Zeit nicht verwendet wird.

PACKUNGSGRÖSSEN
G-Premio BOND Flaschen-Set: 5 ml Flüssigkeit (1), Einweg-Schälchen (20), DISPOSABLE APPLICATOR II (Einwegapplikator) (50)
G-Premio BOND Flaschen-Nachfüllpackung: 5 ml Flüssigkeit (1)
G-Premio BOND 3-Flaschen-Packung: 5 ml Flüssigkeit (3)
G-Premio BOND als Unit Dose: 0,1 ml Flüssigkeit (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (Einwegapplikator) (50)

VORSICHT
1. In seltenen Fällen reagieren Patienten empfindlich auf das Produkt. Wenn dies der Fall ist, brechen Sie die Behandlung ab und überweisen Sie den Patienten an einen Arzt.
2. Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille tragen.
3. Das Material darf nicht verschluckt oder eingeatmet werden.
4. Flüssigkeit und Dampf von G-Premio BOND sind sehr leicht entflammbar. Nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden. Von Zündquellen fernhalten. Keine großen Mengen in einem Bereich lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
5. G-Premio BOND ist flüchtig. Nur bei guter Belüftung verwenden. Die Patienten anweisen, durch die Nase zu atmen.
6. Bei der G-Prien Premio Bond Einzeldosis handelt es sich um ein Einwegprodukt. Nicht wieder verschließen oder erneut verwenden. Die Einzeldosis kann nicht richtig wieder verschlossen werden, sobald sie geöffnet wurde, und das flüchtige Lösungsmittel könnte verdunsten.
7. Kommt das Material in Kontakt mit den Augen, müssen diese sofort mit Wasser ausgespült werden und der Patient muss sich in ärztliche Behandlung begeben.
8. Falls das Material mit Haut oder Mundgewebe in Kontakt kommt, sofort mit einem Schwamm oder Wattepellet entfernen. Nach Beenden der restaurativen Behandlung gründlich mit Wasser spülen.
9. Wenn sich das Gewebe, das mit dem Material in Berührung gekommen ist, weiß wird oder sich eine Blase bildet, den Patienten anweisen, den betroffenen Bereich nicht zu berühren, bis die Auffälligkeit verschwunden ist, normalerweise nach 1-2 Wochen. Um den Kontakt mit Gewebe zu vermeiden, wird empfohlen, COCOA BUTTER auf Bereiche aufzutragen, die ein Kofferdam nicht abdecken kann.
10. Wenn etwas auf dem Tisch oder dem Boden verschüttet wurde, sofort mit einem trockenen Tuch entfernen.
11. Nicht mit anderen Produkten mischen.
12. Der Inhalt/Behälter ist gemäß den lokalen Vorschriften zu entsorgen.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:
http://www.gceurope.com
In Amerika gilt folgender Link:
http://www.gcamerica.com
Diese erhalten Sie auch von Ihrem Lieferanten.

REINIGUNG UND DESINFEKTION:
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.
NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Desinfizieren Sie mit einem für Ihr Land zugelassenen und registrierten (mid-level registered) Desinfektionsmittel.

Unerwünschte Wirkungsberichte:
Wenn Sie sich einer unerwünschten Wirkung, Reaktion oder ähnlichen Vorkommnisse bewusst werden, die durch die Verwendung dieses Produktes erlebt werden, einschließlich derer, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, melden Sie diese bitte direkt über das entsprechende Meldebehörde, indem Sie die richtige Autorität Ihres Landes zugänglich über den folgenden Link auswählen:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Sowie zu unserer internen Meldestelle: vigilance@gc.dental
Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes zu verbessern.

Letzte Bearbeitung: 06/2019

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions d'emploi. FR

G-Premio BOND

ADHÉSIF MONO COMPOSANT PHOTOPOLYMÉRISABLE

Utilisation seulement par un professionnel dentaire et selon les indications.

INDICATIONS PRÉCONISÉES
1. Collage direct des composites et des compomers photopolymérisables à la structure de la dent
2. Collage des matériaux composites à prise duale pour reconstitution coronoradiculaire à la structure de la dent si ces matériaux ont été photopolymérisés
3. Réparation en bouche des restaurations composite et des restaurations à base de métal ou à base de zircone/alumine
4. Réparation en bouche des restaurations céramique en combinaison avec un silane
5. Traitement des hypersensibilités dentaires
6. Scellement (cavités ou piliers) pour restaurations indirectes

CONTRE-INDICATIONS
1. Coiffage pulpaire
2. Ne pas utiliser ce produits chez patients présentant une allergie connue au monomère méthacrylate, polymère méthacrylate et acétone.

NE PAS UTILISER
1. En combinaison avec des résines composites chémopolymérisables.
2. En association avec des produits contenant de l'Eugénol, susceptibles de gêner la prise ou l'adhésion du G-Premio BOND.
3. En association avec des désensibilisateurs susceptibles de gêner la prise ou l'adhésion du G-Premio BOND.

MODE D'EMPLOI

I. PROCEDURE DE COLLAGE

1. PREPARATION DE LA CAVITE
Préparer la dent selon les techniques standards. S'assurer du retrait soigneux du matériau temporaire de la surface. Utiliser une digue de caoutchouc. Rincer et sécher doucement les surfaces de la dent préparée avec une seringue à air.
Note :
Pour les coiffages pulpaires, utiliser de l'hydroxyde de calcium.

2. TRAITEMENT DES SURFACES DE LA DENT
Choisir parmi les 3 techniques suivantes:
a) Technique auto-mordançage
Appliquer G-Premio BOND sur l'émail et la dentine « fraisés », sans étape de mordançage séparée.
Note :
L'émail non préparé doit toujours être traité avec un gel d'acide phosphorique à 35-40% pendant 10 secondes. Rincer 5 secondes à l'eau et sécher doucement.
b) Mordançage sélectif de l'émail
Avant d'appliquer G-Premio BOND sur l'émail et la dentine, mordancer seulement l'émail avec un gel d'acide phosphorique à 35-40% pendant 10-15 secondes. Rincer 5 secondes à l'eau et sécher doucement.
c) Technique de mordançage total
Avant d'appliquer G-Premio BOND sur l'émail et la dentine, mordancer l'émail et la dentine avec un gel d'acide phosphorique à 35-40% pendant 10-15 secondes. Rincer 5 secondes à l'eau et sécher doucement.

3. APPLICATION DU G-Premio BOND
a) **Flacon** : Avant distribution, agitez soigneusement le flacon de G-Premio BOND. Pour ouvrir le capuchon, pincez en même temps les 2 boutons sur le côté du flacon, comme illustré sur la Figure 1. Déposez quelques gouttes sur un plateau jetable propre. Rebouchez aussitôt.
Note :
1) Si le capuchon se détache du flacon, il peut facilement être remis en place en glissant les chevilles dans la charnière comme indiqué dans la Figure 2.
2) Essuyez tout excès de liquide de la buse avant de fermer le capuchon.

Fig. 1

Fig. 2

Unidose : avant d'ouvrir l'unidose assurez-vous que la partie supérieure est bien face vers le haut. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Appliquez à l'aide de l'applicateur jetable fourni.
Note:
Si vous n'arrivez pas à ouvrir l'unidose, ne forcez pas et prenez-en une autre. Vous prenez le risque de provoquer un contact accidentel du liquide avec la peau et les yeux.
b) Appliquer IMMEDIATEMENT sur les surfaces préparées d'émail et de dentine en utilisant l'applicateur jetable
c) Laisser agir pendant 10 secondes après la fin de l'application. G-Premio BOND offre cependant une adhésion suffisante même s'il est séché immédiatement après application.
d) Sécher soigneusement en utilisant une seringue à air (sans aucune trace d'huile) sous pression MAXIMUM pendant 5 secondes et en présence de la pompe à salive afin d'éviter les éclaboussures d'adhésif. Le résultat final doit montrer un film adhésif fin avec une surface brillante qui ne se déplace pas sous pression de l'air.
Notes:
1) Après un séjour prolongé au réfrigérateur, laisser G-Premio BOND à température ambiante pendant plusieurs minutes avant utilisation.
2) Appliquer immédiatement G-Premio BOND car ce produit contient un solvant volatile.
3) G-Premio BOND est un matériau photopolymérisable. Protéger le liquide de la lumière après distribution.
4) Retirer tout excédent de produit sur les parties de la dent ne nécessitant pas d'adhésif en utilisant une éponge ou une boulette de coton car l'adhésif devient difficile à enlever après photopolymérisation.
5) Si le produit appliqué est contaminé avant la photopolymérisation par de l'eau, du sang ou de la salive laver et sécher la dent puis répéter leprocédé en réappliquant le produit.

4. PHOTOPOLYMERISATION
Photopolymériser en utilisant un appareil à lumière visible

Temps d'irradiation

	Distance de l'embout lumineux <10 mm	Distance de l'embout lumineux >10 mm
Halogen / LED (700 mW/cm²)	10 secondes	20 secondes
LED puissante (plus de 1200 mW/cm²)	5 secondes	10 secondes

Note :
1) Photopolymériser complètement afin d'assurer une adhésion efficace. Une intensité lumineuse insuffisante peut impliquer une adhésion insuffisante.
2) Lors de la photopolymérisation utiliser un écran protecteur ou tout autre équipement de protection des yeux.

5A. MISE EN PLACE DES COMPOSITES ET DES COMPOMERS PHOTOPOLYMERISABLES
Après avoir photopolymérisé l'adhésif suivre les instructions du fabricant pour placer, adapter et photopolymériser la résine composite de votre choix.
5B. MISE EN PLACE DES COMPOSITES "A PRISE DUALE"
Après avoir photopolymérisé l'adh

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. DA

G-Premio BOND

ÉNKOMPONENT LYSHÆRDENDE ADHÆSIV

Må kun benyttes af professionelt tandlægepersonale, i de anbefalede indikationer.

ANBEFALEDE INDIKATIONER:
1. direkte bonding af lyshærdende komposit og kompomer til tandsunstans
2. Bonding af dual-hærdende opbygningskomposit til tandsubstans så længe disse materialer er lyshærdende.
3. Intraoral reparation af komposit, metal-baserede og zirkonium-/aluminium-baserede restaureringer
4. Intraoral reparation af keramiske restaureringer i kombination med et silankoblings/bindings-middel
5. Behandling af hypersensitive tænder
6. Forsegling af præparationer (kavitet eller abutment) ved indirekte restaureringer

KONTRAINDIKATIONER:
1. Pulpaoverkapning
2. Undgå brugen af dette produkt hvis patienten har kendte allergier mod methacrylatemonomer, methacrylatepolymer, eller acetone.

MÅ IKKE ANVENDES
1. I kombination med kemisk hærdende resinkomposit.
2. I kombination med eugenolholdige materialer, da eugenol kan forhindre G-Premio BOND i at afbinde og bonde korrekt.
3. I kombination med desesibiliseringsmaterialer, da disse kan hindre G-Premio BOND i at afbinde eller binde korrekt.

BRUGSANVISNING

I BONDING PROCEDURE
1. PRÆPARATION AF KAVITETEN
   Præparer tanden ud fra standard teknik. Alt temporært materiale skal være omhyggeligt fjernet fra tanden. Anvend kofferdam til beskyttelse. Skyl og tørlæg de præparerede tandoverflader med luftsprøjten.
   Bemærk:
   ved pulpaoverkapning anvend calciumhydroxid.
2. BEHANDLING AF TANDOVERFLADER
   Vælg én af følgende 3 teknikker:
   a) Selv-æts-teknik. Applicer G-Premio BOND på præpareret emalje og dentin uden et separat æts-step.
      Bemærk:
      upræpareret emalje skal altid forbehandles med 35-40% fosforsyregel i 10 sekunder, skylles med vand i 5 sekunder og forsigtigt tørres.
   b) Selektiv ætsning af emaljen. Forud for applicering af G-Premio BOND på emalje og dentin, syreæts kun emaljen med 35-40% fosforsyregel i 10-15 sekunder, skyl i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt.
   c) Total-æts teknik. Forud for applicering af G-Premio BOND på emalje og dentin, syreæts både emaljen og dentinen med 35-40% fosforsyregel i 10-15 sekunder, skylles i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt.
3. APPLICERING AF G-Premio BOND
   a) **Flaske:** Inden dispensering, rystes flasken med G-Premio BOND godt. For at åbne flip-låget, pinch trykkes på begge sider af flaskehalsen på samme tid, som vist i Figur 1. Dispenser et par dråber på en ren flade/dappensglas. Luk låget med det same.
      Note:
      1) Hvis låget falder af flasken er det muligt at sætte det på igen ved de små hægter som vist i Figur 2.
      2) Tør evt. overskud bort inden den lukkes.



Fig. 1


Fig. 2

   Unit dose type: Vend unit dosen opad inden den åbnes. Skru mEd uret. Brug engangsapplicator til at røre rundt i 5 sek for a sikre at al materiale i kapslen er blandet.
   Note:
   Hvis låget på unit dose er svær at åbne tages en ny. Forsøg ikke at åbne den med vold da det kan forårsage spild og dermed kontakt til hud og øjne.
   b) Applicer straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.
   c) Lad det sidde uforstyrret i 10 sekunder efter applicering. G-Premio BOND udviser tilstrækkelig bindingsstyrke selv hvis det tørres umiddelbart efter påføring (uden ventetid)
   d) Tørlæg omhyggeligt i 5 sekunder med oliefri luft under MAXIMALT lufttryk. Brug sug for at undgå at adhæsiven spredes ud i munden. Slutresultatet skal være en tynd film af adhæsiv med en skinnende overflade som ikke flytter sig under ydeligere lufttryk.
   Bemærk:
   1. Har materialet været opbevaret i køleskab, skal G-Premio BOND stå adskillige minutter i stuetemperatur før brug.
   2. Hvis hætten på engangsdosis applikatoren/enheden er meget stram at åbne, forsøg da ej at åbne den med magt med risiko for utilsigtet kontakt mellem væsken og hud eller øjne. Tag en anden engangsdosis.
   3. Applicer G-Premio BOND straks da det er en flygtig opløsning.
   4. G-Premio BOND er et lyshærdende materiale. Beskyt opløsningen fra omgivende lys efter dispensering.
   5. Fjern væskeoverskud fra tanden (som evt. er havnet andre steder end hvor bindingen skal være) med en vatpellet eller svamp, da overskydende materiale er vanskeligt at fjerne efter lyshærdning.
   6. Bliver det applicerede materiale kontamineret med vand, blod eller saliva før lyshærdningen, vask da rent og tørlæg tanden og gentag procedurerne ved at reapplicere materialet.
4. LYSHÆRDNING
   Lyshærd med en polymerisationslampe med synligt lys.

Bestrålingstid		
	Afstand fra lysleder <10 mm	Afstand fra lysleder >10 mm
Halogen/LED (700 mW/cm²)	10 sekunder	20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²)	5 sekunder	10 sekunder

   Bemærk:
   1. Lyshærd fuldstændig for at få en effektiv bindingsstyrke. Lavere lysintensitet kan forårsage utilstrækkelig adhæsion.
   2. Anvend en beskyttelsesskærm eller lignende beskyttelsesbriller under lyshærdningen.

5A. PLACERING AF LYSHÆRDENDE KOMPOSITTER OG KOMPOMERER
   Efter lyshærdning af adhæsiven følges producentens anvisninger mht. Applicering, konturering og lyshærdning af det valgte komposit materiale.

5B. PLACERING AF DUALHÆRDENDE KOMPOSITTER
   Efter lyshærdning af adhæsiven husk da, at lyshærde det dualhærdende materiale separat. Kemisk hærdning alene vil resultere i utilstrækkelig binding.

6. FINISHING
   Juster restaureringen, finish og poler efter standard teknik.

II. TILFÆLDE AF REPARATION
1. PRÆPARATION AF RESTAURERINGEN. Gør de adhærerende overflader ru med diamantspids. Brug kofferdam til beskyttelse. Skyl og tør de præparerede overflader med luftsprøjten. Hvis restaureringsfladerne indeholder glaskeramik eller hybridkeramik behandl da disse overflader med et silankoblingsmiddel såsom CERAMIC PRIMER II, inden påføring af G-Premio Bond
   Bemærk:
   Applicer IKKE CERAMIC PRIMER II på metal og/tandoverflader.
2. BEHANDLING AF TANDOVERFLADER- Udvælg af de tre følgende teknikker:
   a) Selv-æts-teknik. Applicer G-Premio BOND på præpareret emalje og dentin uden et separat æts-step.
      Bemærk:
      upræpareret emalje skal altid forbehandles med 35-40% fosforsyregel i 10 sekunder, skylles med vand i 5 sekunder og forsigtigt tørres.
   b) Selektiv ætsning af emaljen. Forud for applicering af G-Premio BOND på emalje og dentin, syreæts kun emaljen med 35-40% fosforsyregel i 10-15 sekunder, skyl i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt.
   c) Total-æts teknik. Forud for applicering af G-Premio BOND på emalje og dentin, syreæts både emaljen og dentinen med 35-40% fosforsyregel i 10-15 sekunder, skylles i 5 sekunder og tørlæg forsigtigt.
3. APPLICERING AF G-Premio BOND
   a) Flaske: Ryst flasken med G-Premio BOND omhyggeligt før brug. Dispenser få dråber i et rent dispenseringsbæger. Sæt låget på flasken straks efter brug.
      Engangsdosis applikator: Skru hætten af engangs-applikatoren med uret. Vær sikker på top og bund af applikatoren før du åbner. Med den medfølgende engangs applikator blandes væskerne omhyggeligt i 5 sekunder så du er sikker på at væsker fra både top og bund er blandet godt sammen.
   b) Applicer straks på de præparerede emalje og dentin overflader med applikatoren.
   c) Lad det sidde uforstyrret i 10 sekunder efter applicering. G-Premio BOND udviser tilstrækkelig bindingsstyrke selv hvis det tørres umiddelbart efter påføring (uden ventetid)
   d) Tørlæg omhyggeligt i 5 sekunder med oliefri luft under MAXIMALT lufttryk. Brug sug for at undgå at adhæsiven spredes ud i munden. Slutresultatet skal være en tynd film af adhæsiv med en skinnende overflade som ikke flytter sig under yderligere lufttryk.
      Bemærk:
      1. Har materialet været opbevaret i køleskab, skal G-Premio BOND stå adskillige minutter i stuetemperatur før brug.
      2. Hvis hætten på engangsdosis applikatoren/enheden er meget stram at åbne, forsøg da ej at åbne den med magt med risiko for utilsigtet kontakt mellem væsken og hud eller øjne. Tag en anden engangsdosis.
      3. Applicer G-Premio BOND straks da det er en flygtig opløsning.
      4. G-Premio BOND er et lyshærdende materiale. Beskyt opløsningen fra omgivende lys efter dispensering.
      5. Fjern væskeoverskud fra tanden (som evt. er havnet andre steder end hvor bindingen skal være) med en vatpellet eller svamp, da overskydende materiale er vanskeligt at fjerne efter lyshærdning.
      6. Bliver det applicerede materiale kontamineret med vand, blod eller saliva før lyshærdningen, vask da rent og tørlæg tanden og gentag procedurerne ved at reapplicere materialet.
4. LYSHÆRDNING/ LYSHÆRDENDE KOMPOSITTER OG KOMPOMERER
   Lyshærd med en polymerisationslampe med synligt lys. Der henvises til I. BONDING PROCEDURE, 2. LYSHÆRDNING.
5. PLACERING AF LYSHÆRDENDE KOMPOSITTER OG KOMPOMERER
   Efter lyshærdning af adhæsiven følges producentens anvisninger mht. Applicering, konturering og lyshærdning af det valgte komposit materiale.
6. FINISHING
   Juster restaureringen, finish og poler efter standard teknik.

III. BEHANDLING AF HYPERSENSITIVE TÆNDER OG SEALING AF DENTIN
1. Applicering af G-Premio BOND
   Der henvises til I. BONDING PROCEDURE, 2. BEHANDLING AF TANDOVERFLADER, 3. APPLICERING AF G-Pemio BOND. Vent 10 sek før du tørrer.
   Note:
   ved behandling for hypersensitive tænder, anbefales selvætsende teknik.
2. LYSHÆRDNING
   Der henvises til I.BONDING PROCEDURE, 4. LYSHÆRDNING
3. FJERN UPOLYMERISEREDE LAG
   Fjern upolymeriserede lag af G-Premio BOND med en fugtig vatpellet.

OPBEVARING
Opbevares ved stuetemperatur (1-25°C) (33.8-77.0°F)
Hvis materialet ikke bruges i en længere tidsperiode opbevares det i køleskab.

PAKNINGER
G-Premio BOND Flaske Kit: 5 ml væske (1), engangsbægre (20), DISPOSABLE APPLICATOR II (engangs applikator) (50)
G-Premio BOND Flaske-refill: 5 ml væske (1)
G-Premio BOND 3-flaske pakning: 5 ml væske (3)
G-Premio BOND engangsdosis: 0,1 ml væske (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (engangs applikator) (50)

ADVARSEL
1. I sjældne tilfælde kan produktet forårsage allergiske reaktioner hos nogle personer. Forekommer dette, anbefales det at stoppe brugen af materialet og søge læge.
2. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.
3. Undgå at inhalere eller synke materialet.
4. G-Premio BOND er brandbar. Må ikke anvendes i nærheden af åben ild. Opbevares væk fra brandbare kilder. Opbevar ikke store mængder på samme sted. Holdes væk fra direkte sollys.
5. G-Premio BOND er flygtig. Anvendes i et godt ventileret rum. Tilråd patienterne at ånde gennem næsen.
6. G-Premio Bond er til engangsbrugs. Den kan ikke gemmes eller genbruges. Låget til Unit Dose kan ikke skrues på igen efter åbning og produktet vil fordampe.
7. I tilfælde af kontakt med øjne, skyl øjeblikkeligt med vand og søg læge.
8. I tilfælde af kontakt med oral væv eller hud, fjern straks med en svamp eller vatpellet. Efter behandlingens afslutning skylles grundigt med vand.
9. Hvis det bemærke væv bliver hvidt eller danner blister, så rådgiv patienten til at lade området være i fred indtil generne forsvinder, sædvanligvis 1-2 uger. For at undgå kontakt, anbefales det at påføre COCOA BUTTER / kakaosmør på de områder, hvor kofferdam ikke kan dække.
10. Ved spild på gulve eller borde, tør straks af med en tør klud.
11. Må ikke blandes med andre produkter.
12. Restmateriale bortskaffes efter gældende lokale regler.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht GHS. Læs altid op på alle arbejdshygiejniske anvisninger som kan findes på:
   http://www.gceurope.com
eller for Amerika
   http://www.gcamerica.com
De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENGØRING OG DESINFEKTION:
APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at undgå krydskontaminering mellem patienterne, skal disse enheder desinfeceres på mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres enheden umiddelbart for problemer. Defekt enhed skal kasseres. MÅ IKKE LÆGGES I DESINFEKTIONSVÆSKER. Rengør enheden omhyggeligt og tør den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden. Desinficer produktet på mellemniveau og følg de nationale retningslinjer for dette.

Utilsigtede bivirkninger:
Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkninger eller lign, som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Lægemiddelstyrelsen eller via dette link
   https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vort interne overvågningssystem: vigilance@gc.dental
Herved hjælper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet.

Sidst revideret: 06/2019

Läs bruksanvisningen noggrant före användning. SV

G-Premio BOND

LJUSHÄRDANDE ENKOMPONENTSADHESIV

Endast för användning av tandläkare och inom rekommenderade indikationer.

INDIKATIONER
1. Direktbonding av ljushärdande kompositer och kompomerer till tandsubstans.
2. Bonding av dualhärdande kompositbaserade uppbyggnadsmaterial till tandsubstans under förutsättning att materialen ljushärdas.
3. Intraoral reparation av komposit-, metall- och zirkoniumdioxid-/aluminabaserade restaurationer.
4. Intraoral reparation av keramiska restaurationer i kombination med silanpreparat.
5. Behandling av hypersensibla tänder.
6. Försegling av preparerade tänder (kavitet eller distans) vid indirekta restaurationer.

KONTRAINDIKATIONER
1. Pulpaöverkappning.
2. Undvik att använda denna produkt på patienter som har kända allergier mot metakrylatmonomer, metakrylatpolymer, eller aceton.

ANVÄND INTE
1. I kombination med kemiskt härdande kompositer.
2. I kombination med eugenolhaltiga material eftersom eugenol kan förhindra korrekt polymerisation och bonding av G-Premio BOND.
3. I kombination med desensibiliseringsmedel eftersom dessa kan förhindra korrekt polymerisation och bonding av G-Premio BOND.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

I BONDING
1. PREPARATION AV KAVITETEN
   Preparera tanden på sedvanligt sätt. Kontrollera att det temporära materialet är ordentligt borttaget. Använd kofferdam som skydd. Skölj och luftblästra de preparerade tandytorna försiktigt.
2. BEHANDLING AV TANDYTORNA
   Välj någon av följande 3 tekniker:
   a) Självetsande teknik
      Applicera G-Premio BOND på preparerad emalj och dentin utan etsning.
      Obs!
      Icke prepareread emalj bör alltid etsas med 35-40 % fosforsyragel i 10 sekunder. Skölj med vatten i 5 sekunder och blästra försiktigt.
   b) Selektiv etsning av emalj
      Innan G-Premio BOND appliceras på emalj och dentin etsas endast emaljen med 35-40 % fosforsyragel i 10-15 sekunder. Skölj därefter i 5 sekunder och blästra försiktigt.
   c) Totaletsning
      Innan G-Premio BOND appliceras på emalj och dentin etsas emalj och dentin med 35-40 % fosforsyragel i 10–15 sekunder. Skölj därefter i 5 sekunder och blästra försiktigt.
3. APPLICERING AV G-Premio BOND
   a) **Forpackningen:** Innan dosering, skaka flaskan med G-Premio BOND omsorgsfullt. För att oppna flip-top forslutningen, tryck samtidigt in de bada frigoringsknapparna som finns pa flaskans hals, as visas i figur 1. Dosera ett par droppar i ett rent dappenglas eller liknande. Forslut flaskan omedelbart.
      Viktigt att notera:
      1) Ifall flip-top lagen slapper fran flaskan, sa kan den sattas tillbaka genom att stalla om gangjarnen, visas i figur 2.
      2) Torka bort spill fran flaskans spets innan fp. forsluts.



Fig. 1


Fig. 2

   Unit dose variant: Innan oppnande av unit dose kapsel, forsakra dig om att kapseln halls i ett uppratt lage. Oppna genom att vrida motsols. Anvand engangsapplikator som bif, blanda vatskan omsorgsfullt under 5 sekunder. Pa sa satt blandas allt material som kan sitta fast pa kapselns botten och vaggar.
      Notera:
      Ifall kapseln ar for svar att oppna, anvand annan kapsel. Forsok inte att opnna kapseln med overdriven kraft. Detta kan leda till innehallet kan lacka ut vilket kan fororsaka direkt kontakt med hud och ogon.
   b) Applicera OMEDELBART på de preparerade emalj- och dentinytorna med engångsapplikatorn.
   c) Låt vila i 10 sekunder efter applicering. G-Premio BOND kan ge tillräcklig bindningsstyrka även om materialet blästras omedelbart efter applicering utan väntetid.
   d) Luftblästra noga med oljefri luft i 5 sekunder med MAXIMALT tryck. Använd vakumsug för att förhindra spridning av adhesiven. Slutresultatet ska bli en tunn adhesiv film med blank yta och som synbart inte rör sig under ytterligare lufttryck.
      Obs!
      1) Låt G-Premio BOND ligga framme i flera minuter i rumstemperatur innan materialet används efter längre tids förvaring i kylskåp.
      2) Applicera G-Premio BOND omedelbart eftersom materialet inneh&aller ett flyktigt lösningsmedel.
      3) G-Premio BOND är avsett för ljushärdning. Skydda vätskan från ljus efter dispensering.
      4) Avlägsna materialspill, som finns på andra delar av tanden och som inte ska bondas, med svamp eller bomullspellet. Materialspill är svårt att avlägsna efter ljushärdning.
      5) Om det applicerade materialet kontamineras med vatten, blod eller saliv före ljushärdning måste tanden rengöras och luftblästras och behandlingen upprepas.
4. LJUSHÄRDNING
   Ljushärda med lampa med synligt ljus.

Polymeriseringstid		
	Avstånd från ljusledarspetsen < 10 mm	Avstånd från ljusledarspetsen > 10 mm
Halogen/LED (700 mW/cm²)	10 sekunder	20 sekunder
Högeffekts-LED (över 1 200 mW/cm²)	5 sekunder	10 sekunder

   Obs!
   1) Ljushärda fullständigt för att erhålla en effektiv bindningsstyrka. Lägre ljusstyrka kan orsaka otillräcklig adhesion.
   2) Använd ljusskydd eller skyddsglasögon vid ljushärdning.

5A. APPLICERING AV LJUSHÄRDANDE KOMPOSITER OCH KOMPOMERER
   Ljushärda först adhesiven och följ sedan tillverkarens anvisningar om applicering, konturering och ljushärdning av valt kompositmaterial.

5B. APPLICERING AV DUALHÄRDANDE KOMPOSITER
   Ljushärda först adhesiven och var sedan noga med att ljushärda det dualhärdande kompositmaterialet separat. Självhärdning resulterar endast i otillräcklig bindningsstyrka.

6. FINISHERING
   Justera restaurationen, finishera och polera på sedvanligt sätt.

II. REPARATIONER
1. PREPARATION AV RESTAURATIONEN
   Rugga bondingytorna med diamant. Använd kofferdam som skydd. Skölj och luftblästra de preparerade ytorna. Om restaurationens ytor innehåller glaskeram eller hybridkeram måste ytorna behandlas med ett silanpreparat, t.ex. CERAMIC PRIMER II före applicering av G-Premio BOND.
   Obs!
   Applicera INTE CERAMIC PRIMER II på metall- och/eller tandytor.
2. BEHANDLING AV TANDYTORNA
   Välj någon av följande 3 tekniker:
   a) Självetsande teknik
      Applicera G-Premio BOND på preparerad emalj och dentin utan etsning.
      Obs!
      Icke prepareread emalj bör alltid etsas med 35-40 % fosforsyragel i 10 sekunder. Skölj med vatten i 5 sekunder och blästra försiktigt.
   b) Selektiv etsning av emalj
      Innan G-Premio BOND appliceras på emalj och dentin etsas endast emaljen med 35-40 % fosforsyragel i 10-15 sekunder. Skölj därefter i 5 sekunder och blästra försiktigt.
   c) Totaletsning
      Innan G-Premio BOND appliceras på emalj och dentin etsas emalj och dentin med 35-40 % fosforsyragel i 10-15 sekunder. Skölj därefter i 5 sekunder och blästra försiktigt.
3. APPLICERING AV G-Premio BOND
   a) Flaska: Skaka flaskan med G-Premio BOND ordentligt före användning. Häll några droppar i ett rent dappenglas. Återförslut omedelbart efter användning.
      Unit Dose: Skruva hättan motsols för att öppna Unit Dose. Försäkra dig om vad som är upp och ned på Unit Dose-kapseln innan du öppnar den. Blanda vätskan omsorgsfullt i 5 sekunder med hjälp av medföljande engångsapplikator. Kontrollera att överliggande vätska blandas ordentligt med vätskan i bägarens botten.
   b) Applicera OMEDELBART på alla reparerade ytor med engångsapplikatorn.
   c) Låt vila i 10 sekunder efter applicering. G-Premio BOND kan ge tillräcklig bindningsstyrka även om materialet blästras omedelbart efter applicering utan väntetid.
   d) Luftblästra noga med oljefri luft i 5 sekunder med MAXIMALT tryck. Använd vakumsug för att förhindra spridning av adhesiven. Slutresultatet ska bli en tunn adhesiv film med blank yta och som synbart inte rör sig under ytterligare lufttryck.
      Obs!
      1) Låt G-Premio BOND ligga framme i flera minuter i rumstemperatur innan materialet används efter längre tids förvaring i kylskåp.
      2) Öppna inte Unit Dose med våld om hättan sitter hårt eftersom du då riskerar att få vätska i ögonen eller på huden. Använd en annan Unit Dose istället.
      3) Applicera G-Premio BOND omedelbart eftersom materialet innehåller ett flyktigt lösningsmedel.
      4) G-Premio BOND är avsett för ljushärdning. Skydda vätskan från ljus efter dispensering från flaskan.
      5) Avlägsna materialspill, som finns på andra delar av tanden och som inte ska bondas, med svamp eller bomullspellet. Materialspill är svårt att avlägsna efter ljushärdning.
      6) Om det applicerade materialet kontamineras med vatten, blod eller saliv före ljushärdning måste tanden rengöras och luftblästras och behandlingen upprepas.
4. LJUSHÄRDNING
   Ljushärda med lampa med synligt ljus.
   Se I. BONDING, 4. LJUSHÄRDNING.
5. APPLICERING AV LJUSHÄRDANDE KOMPOSITER/KOMPOMERER
   Ljushärda först adhesiven och följ sedan tillverkarens anvisningar om applicering, konturering och ljushärdning av valt kompositmaterial.
6. FINISHERING
   Justera restaurationen, finishera och polera på sedvanligt sätt.

III. BEHANDLING AV HYPERSENSIBLA TÄNDER OCH DIREKT DENTINFÖRSEGLING
1. Applicering av G-Premio BOND
   Se I. BONDING, 2. BEHANDLING AV TANDYTORNA, 3. APPLICERING AV G-Premio BOND. Vänta 10 sekunder före luftblästring.
   Notera:
   För behandling av hypersensibla tänder så rekommenderas självetsande teknik.
2. LJUSHÄRDNING
   Se I. BONDING, 4. LJUSHÄRDNING
3. AVLÄGSNA OPOLYMERISERAT SKIKT
   Avlägsna opolymeriserad G-Premio BOND med fuktig bomullspellet.

FÖRVARING
Förvara i rumstemperatur (1-25°C) (33,8-77,0°F).
Förvara produkten i kylskåp om den inte ska användas under en längre period.

FÖRPACKNING
G-Premio BOND, flaska, kit: 5 ml vätska (1), dappenbägare, engångs (20), DISPOSABLE APPLICATOR II (engångsapplikator) (50)
G-Premio BOND, flaska, refill: 5 ml vätska (1)
G-Premio BOND, förpackning med 3 flaskor: 5 ml vätska (3)
G-Premio BOND, Unit Dose: 0,1 ml vätska (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (engångsapplikatorn) (50)

VARNING
1. I ovanliga fall och hos vissa individer kan produkten ge upphov till sensibilisering. Om sådana reaktioner uppkommer ska användningen avbrytas och patienten remitteras till läkare.
2. Använd alltid handskar, munskydd och skyddsglasögon eller annan personlig skyddsutrustning.
3. Undvik inandning och förtäring av materialet.
4. G-Premio BOND är mycket brandfarlig vätska och ånga. Använd inte nära öppen låga. Förvara åtskilt från antändningskällor. Förvara inte stora mängder på samma ställe. Utsätt inte för direkt solljus.
5. G-Premio Bond är flyktigt. Används på väl ventilerad plats. Be patienten andas genom näsan.
6. G-Premio Bond unit dose är endast avsedd för engångsbruk. Försök inte att återförsluta fp. för senare användning. Unit Dose kan inte återförslutas på ett korrekt sätt och när fp. väl är öppnad finns det risk för att de flyktiga komponenterna avdunstar.
7. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten och uppsök läkare.
8. Vid kontakt med oral vävnad eller hud, rengör genast med svamp eller bomullspellet. Skölj noggrant med vatten efter avslutad fyllningsbehandling.
9. Om vävnad som kommer i kontakt med materialet blir vit eller om blåsor uppstår ska patienten rådas att inte röra området förrän det har vilket normalt tar 1–2 veckor. För att undvika kontakt rekommenderas applicering av kakaofett på ytor där kofferdam inte kan användas.
10. Material som hamnar på golv eller bord torkas upp med torr trasa.
11. Blanda inte med andra produkter.
12. Följ lokala bestämmelser för kassering av innehåll/behållare.

Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på:
   http://www.gceurope.com
eller för Amerika på
   http://www.gcamerica.com
Dessa kan också erhållas från din leverantör.

RENGÖRING OCH DESINFEKTION:
APPLICERINGSSYSTEM FÖR FLERGÅNGSBRUK: för att undvika korskontaminering mellan patienter så fodrar dessa enheter desinfektion på mellannivå. Efter användning, inspektera omedelbart enheten samt kvalitetsförsämring av etiketten. Ifall skador kan ses, byt ut enheten.
SÄNK INTE NER I DESINFEKTIONSVÄTSKA. Rengör enheten noggrant och torka den ordentligt torr. Tillse att ingen ackumulerad smuts finns kvar. Desinficera med en produkt som är klassad och registrerad i enlighet med regionala/nationella riktlinjer gällande infektionskontroll på mellannivå.

Rapportering av oönskade effekter:
Om du upptäcker någon form av oönskade effekter, reaktioner eller liknande händelser som upplevs efter användning av denna produkt, inklusive de som inte är upptagna i denna bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det relevanta vaksamhetssystemet genom att välja landets behöriga myndighet, finns tillgängligt via denna länk:
   https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
såväl som vårt interna vaksamhetssystem: vigilance@gc.dental
På detta sätt bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.

Senaste revidering: 06/2019

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções de utilização. PT

G-Premio BOND

ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL

Para utilização exclusiva por médicos dentistas nas indicações recomendadas.

INDICAÇÕES
1. União direta de compósitos e compômeros fotopolomerizáveis à estrutura dentária
2. União de compósitos de dupla polimerização para reconstrução de cotos à estrutura dentária, desde que sejam materiais fotopolimerizáveis.
3. Reparação intraoral de restaurações em compósito, metálicas e à base de zircônia/alumina.
4. Reparação intraoral de restaurações cerâmicas em combinação com um agente de ligação de silano
5. Tratamento de dentes com hipersensibilidade
6. Selamento do preparo cavitário (cavidade ou pilar) para restaurações indiretas

CONTRAINDICAÇÃO
1. Necessita de proteção pulpar.
2. Evitar a utilização deste produto em pacientes com alergias conhecidas ao monómero de metacrilato, ao polímero de metacrilato ou acetona.

NÃO USAR
1. Combinado com resinas compostas de polimerização química.
2. Em combinação com materiais que contenham eugenol, pois este pode impedir a correta fixação e união do G-Premio BOND.
3. Em combinação com dessensibilizantes, pois estes podem impedir a correta fixação e união do G-Premio BOND.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

I PROCEDIMENTO DE UNIÃO
1. PREPARO CAVITÁRIO
   Prepare o dente usando técnicas padronizadas. Certifique-se de que o material provisório é retirado completamente da superfície. Utilize um dique de borracha como proteção. Lave e seque as superfícies preparadas do dente com um jato suave da seringa de ar.
   Nota:
   Para a proteção pulpar, utilize hidróxido de cálcio.
2. TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIES DOS DENTES
   Escolha uma das seguintes 3 técnicas:
   a) Técnica auto-adesiva
      Aplique G-Premio BOND sobre o esmalte e dentina cortados com a broca, sem um passo intermédio de condicionamento.
      Nota:
      O esmalte não cortado com broca deve ser sempre tratado com um gel de ácido fosfórico a 35-40% durante 10 segundos, lavado com água durante 5 segundos e seco suavemente.
   b) Ataque seletivo do esmalte
      Antes de aplicar G-Premio BOND sobre o esmalte e dentina, condicione o esmalte com gel de ácido fosfórico a 35-40% durante 10-15 segundos, lave durante 5 segundos e seque suavemente.
   c) Técnica condicionamento ácido total
      Antes de aplicar G-Premio BOND ao esmalte e dentina, condicione o esmalte e a dentina com gel de ácido fosfórico a 35-40% durante 10-15 segundos, lave durante 5 segundos e seque suavemente.
3. APLICAÇÃO DE G-Premio BOND
   a) **Tipo de frasco:** antes de dispensar, agitar bem o frasco do G-Premio BOND. Para abrir a tampa articulada, aperte os dois botões de liberação da tampa no gargalo da garrafa ao mesmo tempo, conforme ilustrado na Figura 1. Coloque algumas gotas em uma bandeja de dispensação limpa. Feche a tampa imediatamente.
      Nota:
      1) Se a tampa se separar da garrafa, ela pode ser substituída pela substituição da tampa nos pinos da dobradiça, conforme mostrado na Figura 2.
      2) Limpe o excesso de líquido do bocal antes de fechar a tampa.



Fig. 1


Fig. 2

   Tipo de Dose Unitária: antes de abrir a cápsula de dose unitária, certifique-se de que a parte superior da cápsula esteja voltada para cima. Desaperte a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Usando o aplicador descartável fornecido, misture bem o líquido durante 5 segundos, agitando o material do fundo e as laterais da cápsula.
      Nota:
      Se a tampa do casulo for muito difícil de abrir, use outra dose unitária. Não tente abrir a cápsula de dose unitária com muita força, pois isso pode causar o derramamento do líquido no interior e causar contato acidental com a pele e os olhos.
   b) Aplique IMEDIATAMENTE sobre as superfícies do esmalte e dentina preparadas utilizando o aplicador descartável.
   c) Aguarde 10 segundos depois de terminar a aplicação. G-Premio BOND consegue oferecer resistência adesiva suficiente, mesmo quando seco imediatamente após a aplicação, sem tempo de espera.
   d) Seque bem durante 5 segundos com ar isento de óleo à pressão de ar MÁXIMA. Utilize aspiração para evitar que o adesivo salpique. O resultado final deve ser uma película adesiva fina, com uma superfície brilhante e que não se move de forma visível quando se aplica novamente o jato de ar.
      Notas:
      1) Ao retirar do frigorífico após um longo período de armazenagem, deixe o G-Premio BOND à temperatura ambiente durante vários minutos antes de o utilizar.
      2) Aplique o G-Premio BOND imediatamente, pois este material contém um solvente volátil.
      3) G-Premio BOND é um material fotopolimerizável. Proteja o líquido da luz depois de dispensar.
      4) Remova o material em excesso do dente (de outras áreas para além das superfícies onde se pretende a adesão) com uma esponja ou bola de algodão, pois os resíduos são difíceis de remover após a fotopolimerização.
      5) Se o material aplicado ficar contaminado por água, sangue ou saliva antes da fotopolimerização, lave e seque o dente e repita o processo voltando a aplicar o material.
4. FOTOPOLIMERIZAÇÃO
   Proceda à fotopolimerização utilizando um aparelho de fotopolimerização de luz visível.

Tempo de exposição		
	Distância da ponta de luz <10 mm	Distância da ponta de luz >10 mm
Halogéneo / LED (700 mW/cm²)	10 segundos	20 segundos
LED de alta potência (mais de 1200 mW/cm²)	5 segundos	10 segundos

   Notas:
   1) A fotopolimerização deve ser completa para uma força de união efetiva. Uma intensidade de luz menor pode levar a uma adesão insuficiente.
   2) Use uma barreira contra a luz ou óculos de proteção equivalentes durante a fotopolimerização.

5A. PROCEDIMENTO RESTAURADOR COM COMPÓSITOS E COMPÔMEROS FOTOPOLIMERIZÁVEIS
   Depois da fotopolimerização do adesivo, siga as instruções de utilização do fabricante para aplicar, esculpir e fotopolimerizar o material de resina compósita da sua escolha.

5B. PROCEDIMENTO RESTAURADOR COM COMPÓSITOS DE DUPLA POLIMERIZAÇÃO
   Depois da fotopolimerização do adesivo, assegure que a fotopolimerização do material compósito de dupla polimerização decorre em separado. Apenas a autopolimerização resultará numa força de união insuficiente.

6. ACABAMENTO
   Proceda aos ajustes, acabamento e polimento da restauração utilizando as técnicas padronizadas.

II. SITUAÇÕES DE REPARAÇÃO
1. PREPARO DA RESTAURAÇÃO
   Crie rugosidades nas superfícies para adesão com uma ponta diamantada. Utilize um dique de borracha como proteção. Lave e seque as superfícies preparadas com a seringa de ar. Caso a superfície do restauro contenha cerâmica vítrea ou cerâmica híbrida, trate as superfícies com um agente de ligação de silano, como por exemplo CERAMIC PRIMER II, antes de aplicar G-Premio BOND.
   Nota
   NÃO aplique CERAMIC PRIMER II sobre superfícies metálicas e/ou dentárias.
2. TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIES DOS DENTES
   Escolha uma das seguintes 3 técnicas:
   a) Técnica auto adesiva
      Aplique G-Premio BOND sobre o esmalte e dentina cortados com a broca, sem um passo intermédio de condicionamento.
      Nota:
      O esmalte não cortado com broca deve ser sempre tratado com um gel de ácido fosfórico a 35-40% durante 10 segundos, lavado com água durante 5 segundos e seco suavemente.
   b) Ataque seletivo do esmalte
      Antes de aplicar G-Premio BOND sobre o esmalte e dentina, condicione o esmalte com gel de ácido fosfórico a 35-40% durante 10-15 segundos, lave durante 5 segundos e seque suavemente.
   c) Técnica condicionamento ácido total
      Antes de aplicar G-Premio BOND ao esmalte e dentina, condicione o esmalte e a dentina com gel de ácido fosfórico a 35-40% durante 10-15 segundos, lave durante 5 segundos e seque suavemente.
3. APLICAÇÃO DE G-Premio BO